

1/5/1

DIALOG(R) File 351: DERWENT WPI
(c) 2000 Derwent Info Ltd. All rts. reserv.

011088853 **Image available**

WPI Acc No: 97-066778/199707

Related WPI Acc No: 97-066782

XRAM Acc No: C97-022017

Hydrolysable and polymerisable silane(s) with bridged bicycloalkenyl substit. - are prepd. from silane and reactive cyclic cpd., useful for preparing polycondensate or macro-mol. compsn. e.g. for moulding, composite, adhesive or coating

Patent Assignee: FRAUNHOFER GES FOERDERUNG ANGEWANDTEN (FRAU)

Inventor: STORCH W; WOLTER H

Number of Countries: 019 Number of Patents: 007

Patent Family:

Patent No	Kind	Date	Applicat No	Kind	Date	Main IPC	Week
DE 19627198	A1	19970109	DE 1027198	A	19960705	C07F-007/08	199707 B
WO 9702270	A1	19970123	WO 96DE1217	A	19960705	C07F-007/08	199710
WO 9702272	A1	19970123	WO 96DE1216	A	19960705	C07F-007/18	199710
EP 779890	A1	19970625	EP 96922748	A	19960705	C07F-007/08	199730
			WO 96DE1217	A	19960705		
EP 781290	A1	19970702	EP 96922747	A	19960705	C07F-007/18	199731
			WO 96DE1216	A	19960705		
DE 19627198 C2		19971120	DE 1027198	A	19960705	C07F-007/08	199750
US 5792881	A	19980811	WO 96DE1217	A	19960705	C07F-007/10	199839
			US 97793270	A	19970305		

Priority Applications (No Type Date): DE 1024657 A 19950706

Cited Patents: DE 4011044; DE 4416857; EP 388028; EP 439650; US 3803196; US 3922436

Patent Details:

Patent	Kind	Lan	Pg	Filing Notes	Application	Patent
--------	------	-----	----	--------------	-------------	--------

DE 19627198	A1		42			
-------------	----	--	----	--	--	--

WO 9702270	A1	G	15			
------------	----	---	----	--	--	--

Designated States (National): US

Designated States (Regional): AT BE CH DE DK ES FI FR GB GR IE IT LU MC NL PT SE

WO 9702272	A1	G	68			
------------	----	---	----	--	--	--

Designated States (National): US

Designated States (Regional): AT BE CH DE DK ES FI FR GB GR IE IT LU MC NL PT SE

EP 779890	A1	G		Based on		WO 9702270
-----------	----	---	--	----------	--	------------

Designated States (Regional): AT BE CH DE DK FR GB IT LI LU NL SE

EP 781290	A1	G		Based on		WO 9702272
-----------	----	---	--	----------	--	------------

Designated States (Regional): AT BE CH DE DK FR GB IT LI LU NL SE

DE 19627198	C2		42			
-------------	----	--	----	--	--	--

US 5792881	A			Based on		WO 9702270
------------	---	--	--	----------	--	------------

Abstract (Basic): DE 19627198 A

Silanes of formula (I), which can undergo hydrolysis and poly-addn. or polymerisation, are new, with the exception of silanes of formulae (IA), (IB), (IC) and (ID). In the formulae, R4 = -(CHR6-CHR6)n-, -CHR6-CHR6-S-R5-, -CO-S-R5-, -CHR6-CHR6-NR6-R5-, -Y-CS-NH-R5-, -S-R5-, -Y-CO-NH-R5-, -CO-O-R5-, -Y-CO-C2H3(COOH)-R5-, -Y-CO-C2H3(OH)-R5- or -CO-NR6-R5-; n = 0 or 1; R = H, R2-R1-R4-SiXxR33-x, COOH or R3; R1, R2, R5 = 0-15C alkylene or arylene(alkylene); R3 = 1-15 C alk(en)yl, (alkyl)aryl or arylalkyl; R6 = H or 1-10C alkyl or aryl; R9 = H or R3; R1, R2, R3, R5 and R9 may contain O or S atoms or ester, carbonyl, amido or amino gps.; R', R'' = H, Me or Et; R* = a 1-6C organic gp.; R0 = 1-6C alkyl or acyl; X = H, halogen, OH, alkoxy, acyloxy, alkylcarbonyl, alkoxycarbonyl or NR''2, where R'' = H, alkyl or aryl; Y = -O-, -S- or -NR6-; Z = -O- or -(CHR6)m-; m = 1 or 2; a = 1, 2 or 3 with b = 1 for a = 2 or 3; b = 1, 2 or 3 with a = 1 for b = 2 or 3; c = 1-6; x = 1, 2 or 3; and a+x = 2, 3 or 4.

Also claimed is the use of (I) in the prepn. of (a) organic modified SiO2 (hetero)polycondensates; and (b) macromol. compsns.

USE - (I) are used for the prodn. of bulk materials, composites, adhesives, potting and sealing compsns., coating materials, abrasives, coatings, adhesion promoters, fillers, fibres, films, (contact) lenses and binders for particles (all claimed).

ADVANTAGE - (I) are universally applicable, i.e. can be incorporated in an inorganic-organic network. They can be synthesised quickly, easily and economically. The distance between Si and reactive double bonds can be controlled at will and (I) can also have a variable no. of C=C double bonds and additional functionality.

Dwg.0/0

Title Terms: HYDROLYSIS; POLYMERISE; SILANE; BRIDGE; BI; CYCLOALKENYL; SUBSTITUTE; PREPARATION; SILANE; REACT; CYCLIC; COMPOUND; USEFUL; PREPARATION; POLYCONDENSATION; MACRO; MOLECULAR; COMPOSITION; MOULD; COMPOSITE; ADHESIVE; COATING

Derwent Class: A14; A26; A41; D22; E11; F01; G02; G03

International Patent Class (Main): C07F-007/08; C07F-007/10; C07F-007/18

International Patent Class (Additional): C07F-007/12; C07F-009/655;

C08G-061/12; C08G-077/14; C08G-077/20; C08G-077/26; C08G-077/28;

C08G-077/58; C08G-079/00; C08L-083/04; C09J-183/04

File Segment: CPI

①9 BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES
PATENTAMT

⑫ Offenlegungsschrift
⑩ DE 196 27 198 A 1

⑳ Aktenzeichen: 196 27 198.3
㉑ Anmeldetag: 5. 7. 98
㉒ Offenlegungstag: 9. 1. 97

㉓ Int. Cl.⁸:
C 07 F 7/08
C 07 F 7/10
C 07 F 7/18
C 07 F 9/855
C 08 L 83/04
C 09 J 183/04
C 08 G 77/20
C 08 G 77/26
C 08 G 77/28
C 08 G 77/14
C 08 G 79/00
C 08 G 81/12
// C 09 K 3/14

94/30799-1SC

DE 196 27 198 A 1

③① Innere Priorität: ③② ③③ ③①
06.07.95 DE 195246578

⑦① Anmelder:
Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der
angewandten Forschung e.V., 80636 München, DE

⑦② Erfinder:
Wolter, Herbert, Dr., 97950 Großbrinderfeld, DE;
Storch, Werner, 97080 Würzburg, DE

Prüfungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt

⑤④ Hydrolysierbare und polymerisierbare bzw. polyaddierbare Silane

⑤⑦ Die Erfindung betrifft hydrolysierbare und polymerisierbare bzw. polyaddierbare Silane, ein Verfahren zu deren Herstellung und deren Verwendung zur Herstellung von Kieselsäure(hetero)polykondensaten bzw. von Polymerisaten. Die erfindungsgemäßen Silane haben die allgemeine Formel



in der die Reste und Indices gleich oder verschieden sind und folgende Bedeutung haben:

R = Wasserstoff, R²-R¹-R⁴-SiX_xR^{3-4-a-x}, Carboxyl-, Alkyl, Alkenyl, Aryl, Alkylaryl oder Arylalkyl;
R¹ = Alkyl, Aryl, Arylenalkyl oder Arylenalkyl;
R² = Alkyl, Aryl, Arylenalkyl oder Arylenalkyl;
R³ = Alkyl, Alkenyl, Aryl, Alkylaryl oder Arylalkyl;
R⁴ = -(CHR⁶-CHR⁶)_n, mit n = 0 oder 1, -CHR⁶-CHR⁶-S-R⁵, -CO-S-R⁵, -CHR⁶-CHR⁶-NR⁵-R⁵, -Y-CS-NH-R⁵, -S-R⁵, -Y-CO-NH-R⁵, -CO-O-R⁵, -Y-CO-C₂H₃(COOH)-R⁵, -Y-CO-C₂H₃(OH)-R⁵ oder -CO-NR⁵-R⁵;
R⁵ = Alkyl n, Aryl, Arylenalkyl oder Arylenalkyl;
R⁶ = Wasserstoff, Alkyl oder Aryl mit 1 bis 10 Kohlenstoffatomen
R⁹ = Wasserstoff, Alkyl, Alkenyl, Aryl, Alkylaryl oder Arylalkyl;

X = Wasserstoff, Halogen, Hydroxy, Alkoxy, Acyloxy, Alkylcarbonyl, Alkoxycarbonyl oder NR⁵, mit R⁵ = Wasserstoff, Alkyl oder Aryl;

Y = -O-, -S- oder -NR⁵-;

Z = -O- oder -(CHR⁶)_m, mit m = 1 oder 2;

a = 1, 2 oder 3, mit b = 1 für a = 2 oder 3;

b = 1, 2 oder 3, mit a = 1 für b = 2 oder 3;

c = 1 bis 8;

x = 1, 2 oder 3;

a + x = 2, 3 oder 4.

DE 196 27 198 A 1

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

BUNDESDRUCKEREI 11. 96 602 062/742

32/35

Beschreibung


Die Erfindung betrifft hydrolysierbare und polymerisierbare bzw. polyaddierbare Silane, Verfahren zu deren Herstellung sowie deren Verwendung zur Herstellung von organisch modifizierten Kieselsäurepolykondensaten bzw. -heteropolykondensaten sowie deren Verwendung zur Herstellung von makromolekularen Massen durch Polymerisaten bzw. Polyaddition.

Hydrolysierbare, organisch modifizierte Silane finden eine breite Anwendung bei der Herstellung kratzfester Beschichtungen für die unterschiedlichsten Substrate, für die Herstellung von Füllstoffen, von Klebe- und Dichtungsmassen oder von Formkörpern. Dabei werden diese Silane entweder alleine, in Mischungen oder in Gegenwart weiterer hydrolysierbarer und/oder kondensierbarer Komponenten hydrolytisch kondensiert, wobei die endgültige Härtung thermisch, photochemisch oder redoxinduziert erfolgt.

So sind z. B. aus der DE 34 07 087 C2 kratzfeste Beschichtungen bekannt, die durch hydrolytische Kondensation einer Mischung entstehen, die u. a. aus einer hydrolysierbaren Titan- oder Zirkoniumverbindung und aus einem hydrolysierbaren, organofunktionellen Silan $R'_m(R''Y)_nSiX_{(4-m-n)}$ besteht, wobei R' z. B. Alkyl oder Alkenyl ist, R'' z. B. Alkyl oder Alkenyl und X einen hydrolysierbaren Rest darstellt.

Aus der DE 35 36 716 A1 sind z. B. Klebe- und Dichtungsmassen bekannt, die erhalten worden sind durch hydrolytische Kondensation von einem oder mehreren Organosilanen der allgemeinen Formel R_mSiX_{4-m} und gegebenenfalls von einer oder mehreren der Komponenten SiX_4 und/oder $R_n(R''Y)_pSiX_{4-n-p}$, wobei R und R'' z. B. Alkyl, Alkenyl, Aryl, Alkylaryl, Arylalkyl, Alkenylaryl oder Arylalkenyl, X z. B. Wasserstoff, Halogen, Hydroxy, Alkoxy oder Acyloxy bedeutet, und Y z. B. ein Halogen oder eine gegebenenfalls substituierte Amino-, Amid-, Aldehyd-, Alkylcarbonyl-, Carboxy-, Hydroxy-, Mercapto- oder Cyanogruppe darstellt.

Ferner sind handelsübliche Silane mit reaktiven Doppelbindungen bekannt, wie z. B. (Meth)Acryloxysilane des folgenden Typs,




wobei R Wasserstoff oder Methyl bedeutet und X z. B. Halogen oder Alkoxy ist. Diese Silane sind hydrolysier- und polymerisierbar und können für die Herstellung der oben genannten Systeme eingesetzt werden. Sie bieten den großen Vorteil, daß die resultierende Beschichtung, die resultierende Füll-, Klebe- oder Dichtungsmasse oder der resultierende Formkörper durch Polymerisation an den reaktiven Doppelbindungen thermisch, photochemisch oder redoxinduziert gehärtet werden kann.

Handelsübliche Silane mit reaktiven Doppelbindungen, wie z. B. die oben genannten (Meth)Acryloxysilane, stellen im allgemeinen monofunktionelle Verbindungen mit einer $C=C$ -Doppelbindung dar und sind in der Regel niedermolekulare und somit vor der $Si-X$ -Hydrolyse und Kondensation relativ flüchtige Verbindungen, die aufgrund der vorhandenen Acrylgruppe toxikologisch bedenklich sind. Bei der Weiterverarbeitung durch Polymerisation oder modifizierte Funktionalisierung haben diese Silane außerdem den Nachteil, daß aufgrund der Anwesenheit nur einer reaktiven $C=C$ -Doppelbindung lediglich Kettenpolymere erhältlich sind und bei vorheriger Funktionalisierung diese für die organische Polymerisation notwendige $C=C$ -Doppelbindung meist verloren geht. Ferner befindet sich zwischen der Doppelbindung und dem zur Bildung eines anorganischen Netzwerkes befähigten Silicium in der Regel nur eine kurze Kette, so daß die mechanischen Eigenschaften (Flexibilität etc.) über die organischen Gruppen nur in engen Grenzen variierbar sind.

Aus der EP 0388028 A2 und der EP 0439650 A1 sind zwar hydrolysierbare und polymerisierbare Silane bekannt, die über eine Norbornen-Gruppe im Molekül verfügen, aber es besteht immer noch Bedarf an einer Verbesserung, auch im Hinblick auf eine Funktionalisierung des Moleküls.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es deshalb, neue, organisch modifizierte Silane bereit zu stellen, die hydrolysier- und polymerisierbar bzw. polyaddierbar sind, die alleine, in Mischungen oder zusammen mit anderen hydrolysierbaren, kondensierbaren, polyaddierbaren oder polymerisierbaren Komponenten zu kratzfesten Beschichtungen, zu Füll-, Klebe- oder Dichtungsmassen, zu Formkörpern, zu Folien oder Fasern, zu Füllstoffen oder zu Einbettmaterialien verarbeitet werden können. Diese Silane sollen universell einsetzbar sein, und sie sollen in ein anorganisch-organisches Verbundsystem, d. h. in ein anorganisch-organisches Netzwerk eingebaut werden können. Ferner sollen diese Silane schnell und einfach, d. h. ohne aufwendigen Syntheseprozess herzustellen sein. Desweiteren soll der Abstand zwischen Silicium und reaktiver Doppelbindung beliebig einstellbar sein. Außerdem sollen die Silane eine variable Anzahl von $C=C$ -Doppelbindungen aufweisen und es sollen zusätzliche Funktionalitäten in das Molekül einfügbar sein.

Gelöst wird diese Aufgabe durch hydrolysierbare und polymerisierbare bzw. polyaddierbare Silane der allgemeinen Formel I,



in der die Reste und Indices gleich oder verschieden sind und folgende Bedeutung haben

R = Wasserstoff, R²—R¹—R⁴—SiX_xR³_{3-x}, Carboxyl-, Alkyl, Alkenyl, Aryl, Alkylaryl oder Arylalkyl mit jeweils 1 bis 15 Kohlenstoffatomen, wobei diese Reste Sauerstoff- oder Schwefelatome, Ester-, Carbonyl-, Amid- oder Aminogruppen enthalten können;

R¹ = Alkylen, Arylen, Arylenalkylen oder Arylenalkylen mit jeweils 0 bis 15 Kohlenstoffatomen, wobei diese Reste Sauerstoff- oder Schwefelatome, Ester-, Carbonyl-, Amid- oder Aminogruppen enthalten können;

R² = Alkylen, Arylen, Arylenalkylen oder Arylenalkylen mit jeweils 0 bis 15 Kohlenstoffatomen, wobei diese Reste Sauerstoff- oder Schwefelatome, Ester-, Carbonyl-, Amid- oder Aminogruppen enthalten können;

R³ = Alkyl, Alkenyl, Aryl, Alkylaryl oder Arylalkyl mit jeweils 1 bis 15 Kohlenstoffatomen, wobei diese Reste Sauerstoff- oder Schwefelatome, Ester-, Carbonyl-, Amid- oder Aminogruppen enthalten können;

R⁴ = —(CHR⁶—CHR⁶)_n—, mit n = 0 oder 1, —CHR⁶—CHR⁶—S—R⁵—, —CO—S—R⁵—, —CHR⁶—CHR⁶—NR⁶—R⁵—, —Y—CS—NH—R⁵—, —S—R⁵—Y—CO—NH—R⁵—, —CO—O—R⁵—, —Y—CO—C₂H₃(COOH)—R⁵—, —Y—CO—C₂H₃(OH)—R⁵— oder —CO—NR⁶—R⁵—;

R⁵ = Alkylen, Arylen, Arylenalkylen oder Arylenalkylen mit jeweils 1 bis 15 Kohlenstoffatomen, wobei diese Reste Sauerstoff- oder Schwefelatome, Ester-, Carbonyl-, Amid- oder Aminogruppen enthalten können;

R⁶ = Wasserstoff, Alkyl oder Aryl mit 1 bis 10 Kohlenstoffatomen

R⁹ = Wasserstoff, Alkyl, Alkenyl, Aryl, Alkylaryl oder Arylalkyl mit jeweils 1 bis 15 Kohlenstoffatomen, wobei diese Reste Sauerstoff- oder Schwefelatome, Ester-, Carbonyl-, Amid- oder Aminogruppen enthalten können;

X = Wasserstoff, Halogen, Hydroxy, Alkoxy, Acyloxy, Alkylcarbonyl, Alkoxy carbonyl oder NR''₂, mit R'' = Wasserstoff, Alkyl oder Aryl;

Y = —O—, —S— oder —NR⁶—;

Z = —O— oder —(CH⁶)_m—, mit m = 1 oder 2;

a = 1, 2 oder 3, mit b = 1 für a = 2 oder 3;





b = 1, 2 oder 3, mit a = 1 für b = 2 oder 3;

c = 1 bis 6;

x = 1, 2 oder 3;

a + x = 2, 3 oder 4.

Die folgenden Silane gehören bereits zum Stand der Technik und werden vom Schutzbegehren ausgeschlossen.



Die Reste und Indices haben folgende Bedeutung:

R' = Wasserstoff, Methyl oder Ethyl;

R'' = Wasserstoff, Methyl oder Ethyl;

R* = organischer Rest mit 1 bis 6 Kohlenstoff-Atomen;

R° = Alkyl oder Acyl mit 1 bis 6 Kohlenstoff-Atomen;

x = 1, 2 oder 3.

Die Silane der Formel I sind über die C=C-Doppelbindungen der Norbornen-, Oxabicyclohepten- bzw. Bicyclooctenreste polyaddierbar, z. B. an Thiole, und ringöffnend polymerisierbar, und sie sind und über die Reste X hydrolysierbar. Über die hydrolysierbaren Gruppen kann ein anorganisches Netzwerk mit Si—O—Si-Einheiten aufgebaut werden, während die in den bicyclischen Resten enthaltenen C=C-Doppelbindung unter Aufbau eines organischen Netzwerkes einer Polymerisation bzw. einer Polyaddition unterzogen werden können.

Die Alkylreste der allgemeinen Formel I sind z. B. geradkettige, verzweigte, cyclische oder bicyclische Reste mit 1 bis 20, insbesondere mit 1 bis 10 Kohlenstoffatomen und vorzugsweise niedere Alkylreste mit 1 bis 6, besonders bevorzugt mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen. Spezielle Beispiele sind Methyl, Ethyl, n-Propyl, i-Propyl, n-Butyl, i-Butyl, s-Butyl, t-Butyl, n-Pentyl, n-Hexyl, Cyclohexyl, 2-Ethylhexyl, Dodecyl und Octadecyl.

Die Alkenylreste der allgemeinen Formel I sind z. B. geradkettige, verzweigte, cyclische oder bicyclische Reste mit 2 bis 20, bevorzugt mit 2 bis 10 Kohlenstoffatomen und vorzugsweise niedere Alkenylreste mit 2 bis 6 Kohlenstoffatomen, wie z. B. Vinyl, Allyl und 2-Butenyl.

Bevorzugte Arylreste der allgemeinen Formel I sind Phenyl, Biphenyl und Naphthyl. Die Alkoxy-, Acyloxy-, Alkylamino-, Dialkylamino-, Alkylcarbonyl-, Alkoxy carbonyl-, Arylalkyl-, Alkylaryl-, Alkyl- und Alkylenarenreste leiten sich vorzugsweise von den oben genannten Alkyl- und Arylresten ab. Spezielle Beispiele sind Methoxy, Ethoxy, n- und i-Propoxy, n-, i-, s- und t-Butoxy, Monomethylamino, Monoethylamino, Dimethylamino, Diethylamino, N-Ethylanilino, Acetyloxy, Propionyloxy, Methylcarbonyl, Ethylcarbonyl, Methoxycarbonyl, Ethoxycarbonyl, Benzyl, 2-Phenylethyl und Toly.







Die genannten Reste können g. gegebenenfalls einen oder mehrere Substituenten tragen, z. B. Halogen, Alkyl,

Hydroxyalkyl, Alkoxy, Aryl, Aryloxy, Alkylcarbonyl, Alkoxy carbonyl, Furfuryl, Tetrahydrofurfuryl, Amino, Monoalkylamino, Dialkylamino, Trialkylammonium, Amido, Hydroxy, Formyl, Carboxy, Mercapto, Cyano, Isocyanato, Nitro, Epoxy, SO_3H oder PO_4H_2 .



Unter den Halogenen sind Fluor, Chlor und Brom und insbesondere Chlor bevorzugt.

- 5 Für a, b, c oder ≥ 2 können die Reste X und R jeweils die selbe oder eine unterschiedliche Bedeutung haben.



Bevorzugte Ausführungsformen der erfindungsgemäßen Silane haben die allgemeine Formeln II, III, IV, V, VI, oder VII, d. h. die Indices a und/oder b und/oder c der allgemeinen Formel I haben den Wert 1. Die übrigen Reste und Indices sind wie im Fall der Formel I definiert.





60 Ohne Einschränkung der Allgemeinheit sind im folgenden konkrete Beispiele für Reste mit dem Index a aufgezeigt, wobei diese Reste innerhalb eines Moleküls mehrmals vorhanden sein können.





5





10





15





20





25





30



35



40














45

50

55

60












65



60


65






60


65




5




10




15



20




25



30

35



40






45

50

55

60











65




55

60

65







45 Die Herstellung der erfindungsgemäßen Silane ist über eine große Anzahl von Additions- und Kondensationsreaktionen möglich, die nach den für diese Reaktionstypen üblichen Methoden durchgeführt werden.

In einer ersten Variante z. B. werden Norbornene, Oxabicycloheptene und Bicyclooctene, die endständige, olefinische C=C-Doppelbindungen aufweisen, einer Hydrosilylierung, einer Thiol- oder einer Amin-Addition unterzogen. Die allgemeinen Reaktionsschemata sehen wie folgt aus, wobei die Reste und Indices wie im Falle der allgemeinen Formel I definiert sind. Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurde in den allgemeinen Reaktionsschemata der Rest R⁹ gleich Wasserstoff gesetzt. Diese Reaktionsschemata behalten jedoch für alle, bei der Erläuterung der allgemeinen Formel I genannten Bedeutungen des Restes R⁹ ihre Gültigkeit. Zur Verdeutlichung sind einfache, konkrete Beispiele beigelegt.


55 Hydrosilylierung:

60



65





Konkretes Beispiel:





Thiol-Addition:





Konkretes Beispiel:




Amin-Addition:



Konkretes Beispiel:





Die Reste R^1 können bis zu b endständige $\text{C}=\text{C}$ -Doppelbindungen enthalten, so daß jeweils bis zu b Silaneinheiten an den Rest R^1 addierbar sind. Die eingesetzten Silane können bis zu a Wasserstoffatome, Thiol- oder Aminogruppen enthalten, so daß jeweils an ein Silan bis zu a bicyclische Reste addierbar sind. Ferner können die Reste R^1 jeweils bis zu c Norbornen-, Bicycloocten oder Oxabicyclohepteneinheiten enthalten. Ganz analog werden auch Norbornene bzw. Oxabicycloheptene der allgemeinen Formel XV umgesetzt.





Ferner ist die Hydrosilylierung, die Thiol- oder die Aminoaddition auch an den $\text{C}=\text{C}$ -Doppelbindungen von Norbornenen, Oxa-bicycloheptenen und Bicyclooctenen möglich, falls R^1 über mindestens 2 bicyclische Reste verfügt.

In einer weiteren Verfahrensvariante werden bicyclische Verbindungen, die Hydroxyl-, Thiol- oder Aminogruppen enthalten, an Silane addiert, die Thioisocyanat-, Isocyanat-, Anhydrid- oder Epoxidfunktionen aufweisen. Die allgemeinen Reaktionsschemata sehen wie folgt aus, wobei die Reste und Indices wie im Falle der allgemeinen Formel I definiert sind. Für den Rest R^9 gilt das eingangs gesagte. Zur Veranschaulichung sind einfache, konkrete Beispiele angefügt.



Thioisocyanat-Addition:





Konkretes Beispiel:






Isocyanat-Addition:






Konkretes Beispiel:



Anhydrid-Addition:



Konkretes Beispiel:






50 Epoxid-Addition:




55

60


65



Konkretes Beispiel:





Die Reste R¹ der bicyclischen Komponenten können jeweils bis zu b Hydroxyl-, Thiol- oder Aminogruppen enthalten, so daß jeweils bis zu b Silaneinheiten an den Rest R¹ addierbar sind. Die eingesetzten Silane können jeweils bis zu a Thioisocyanat-, Isocyanat-, Anhydrid- oder Epoxidgruppen aufweisen, so daß an ein Silan bis zu a bicyclische Reste addierbar sind. Ferner kann der Rest R¹ bis zu c Norbornen-, Bicycloocten- oder Oxabicyclohepteneinheiten enthalten. Ganz analog werden auch Norbornene, Bicyclooctene bzw. Oxabicycloheptene der allgemeinen Formel XVI umgesetzt.





(XVI)

In weiteren Verfahrensvarianten werden bicyclische Carbonsäurederivate mit Amino-, Thiol- oder Hydroxylgruppenhaltigen Silanen umgesetzt. Die allgemeinen Reaktionsschemata sind im folgenden dargestellt, wobei -A für -OH, -Cl, -H oder -OR steht, die übrigen Reste und Indices wie im Falle der allgemeinen Formel I definiert sind und R⁹ aus Gründen der Übersichtlichkeit Wasserstoff ist. Zur Veranschaulichung sind wiederum einfache, konkrete Beispiele angefügt.



Umsetzung mit Aminen:





Konkretes Beispiel:



Umsetzung mit Thiolen:




Konkretes Beispiel:




Umsetzung mit Alkoholen:


65




↓ - HA




Konkretes Beispiel:



↓ - HCl






Die Rest R^1 der bicyclischen Komponenten können jeweils bis zu b Carbonsäurederivate enthalten, so daß jeweils bis zu b Silaneinheiten an den Rest R^1 addierbar sind. Die eingesetzten Silane können jeweils bis zu a Amino-, Mercapto- oder Hydroxylgruppen aufweisen, so daß an ein Silan bis zu a bicyclische Reste addierbar sind. Ferner kann der Rest R^1 bis zu c Norbornen-, Bicycloocten oder Oxabicyclohepteneinheiten enthalten. Ganz analog werden auch Norbornene, Bicyclooctene bzw. Oxabicycloheptene der allgemeinen Formel XVII umgesetzt.



(XVII)

Weitere Synthesemöglichkeiten bestehen in der Addition von Silanen, die Amino-, Mercapto- oder Hydroxylgruppen aufweisen, an Norbornene, Bicyclooctene oder Oxabicycloheptene, die eine Anhydridfunktion enthalten. Das allgemeine Reaktionsschema ist im Folgenden dargestellt. Die Reste und Indices sind wie im Falle der allgemeinen Formel I definiert und R^9 ist gleich Wasserstoff gesetzt.


Anhydrid-Addition:




Enthält der Rest R¹ mehr als eine endständige C=C-Doppelbindung, so sind mehr als eine Furan-, Cyclopentadien- oder Cyclohexadieneinheit addierbar.

Die eingesetzten Silane sind käuflich erwerbbar oder nach Methoden herstellbar, wie sie z. B. in "Chemie und Technologie der Silicone" (W. Noll, Verlag Chemie GmbH, Weinheim/Bergstraße, 1968) beschrieben sind, in der DE 40 11 044 C2 oder in der deutschen Patentanmeldung P 44 16 857.8.






Die eingesetzten Norbornen-, Bicycloocten- oder Oxabicycloheptenderivate sind z. B. durch übliche Funktionalisierung von Norbornadien-, Bicyclooctadien- und Oxabicycloheptadienderivaten erhältlich oder durch Diels-Alder-Addition von Furan-, Cyclopentadien- bzw. Cyclohexadienderivaten an C=C-Doppelbindungen. Ausgangskomponenten der Formel XVIII z. B., in der die Reste und Indices wie im Falle der allgemeinen Formel I definiert sind,




sind z. B. gemäß nachstehender Reaktionsfolge erhältlich.




Der große Vorteil der erfindungsgemäßen Herstellungsverfahren besteht darin, daß auf diese Art und Weise organisch modifizierte Silane mit mehreren Norbornen-, Oxabicyclohepten- oder Bicyclohexenresten erhältlich sind. Ohne Einschränkung der Allgemeinheit werden im folgenden konkrete Beispiele zur Herstellung erfindungsgemäßer Silane mit einem oder mehreren Bicyclen aufgezeigt.







↓



↓ + HS-(CH₂)₃-Si(CH₃)(OCH₃)₂



↓

5

10

15

20

25

30

35

40








45

50

55

60

65



Die erfindungsgemäßen Silane sind stabile Verbindungen, und können entweder alleine oder zusammen mit

anderen hydrolysierbaren, kondensierbaren und/oder polymerisierbaren bzw. polyaddierbaren Komponenten zu organisch modifizierten Kieselsäurepolykondensaten oder zu organisch modifizierten Kieselsäureheteropolykondensaten verarbeitet werden, deren endgültige Härtung dann durch ringöffnende Polymerisation der C=C-Doppelbindungen der Bicyclen erfolgt oder durch Polyaddition z. B. an Thiole. Die erfindungsgemäßen Silane können aber auch alleine oder zusammen mit anderen hydrolysierbaren, kondensierbaren und/oder polymerisierbaren bzw. polyaddierbaren Komponenten zu Polymerisaten bzw. zu Polyadditionsprodukten verarbeitet werden, die durch anschließende hydrolytische Kondensation verfestigt werden können.

Kieselsäure(hetero)polykondensate, die mit organischen Gruppen modifiziert sind, sowie Verfahren zu deren Herstellung (z. B. ausgehend von hydrolytisch kondensierbaren Organosilanen nach dem Sol-Gel-Prozeß) sind in großer Zahl bekannt. Derartige Kondensate finden, wie eingangs schon erwähnt, für die verschiedensten Zwecke Verwendung, z. B. als Formmassen, als Lacke für Überzüge, etc. Aufgrund der vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten dieser Substanzklasse besteht aber auch ein ständiges Bedürfnis nach Modifizierung der bereits bekannten Kondensate, zum einen um dadurch neue Anwendungsgebiete zu erschließen und zum anderen, um deren Eigenschaften für bestimmte Verwendungszwecke noch weiter zu optimieren.

Die erfindungsgemäßen Silane sind im basischen oder sauren Milieu hydrolysier- und kondensierbar, ohne daß dadurch eine Verknüpfung der C=C-Doppelbindungen erfolgt. Dadurch ist es möglich, die erfindungsgemäßen Silane durch hydrolytische Kondensation in ein anorganisch-organisches Netzwerk einzubauen. Die erfindungsgemäßen Silane enthalten hydrolysierbare Gruppen X, z. B. Alkoxy-Gruppen, so daß damit ein anorganisches Netzwerk (Si-O-Si-Einheiten) aufgebaut werden kann, während die im Bicyclus enthaltene C=C-Doppelbindung unter Aufbau eines organischen Netzwerkes ringöffnend polymerisiert oder einer Polyaddition unterzogen werden kann. Dadurch ist es möglich, organisch modifizierte, hydrolysier- und kondensierbare Silane in Beschichtungs-, Füll-, Klebe-, Verguß- und Dichtungsmassen, in Formkörpern, Bulkmaterialien, Kompositen, Haftvermittlern, Binde- und Schleifmitteln, Fasern, Folien, Einbettmassen und (Contact)Linsen nach dem Stand der Technik durch die erfindungsgemäßen Silane zu ersetzen.


Zum Aufbau des anorganischen Netzwerkes werden die erfindungsgemäßen Silane oder das Polymerisat bzw. das Polyadditionsprodukt der erfindungsgemäßen Silane, gegebenenfalls unter Zusatz anderer cokondensierbarer Komponenten hydrolysiert und polykondensiert. Die Polykondensation erfolgt vorzugsweise nach dem Sol-Gel-Verfahren, wie es z. B. in den DE-AI 27 58 414, 2758415, 3011761, 3826715 und 3835968 beschrieben ist.

Zum Aufbau des organischen Netzwerkes werden die erfindungsgemäßen Silane bzw. das Polykondensat der erfindungsgemäßen Silane, gegebenenfalls unter Zusatz anderer copolymerisierbarer Komponenten, polymerisiert oder einer Polyaddition unterzogen. Die Polymerisation kann z. B. thermisch, redoxinduziert, photochemisch oder komplex-koordinativ-induziert unter Einsatz von Methoden erfolgen, wie sie z. B. in den DE-AI 3143820, DE-AI 3826715 und DE-AI 3835968 beschrieben sind.






Als weitere polymerisierbare Komponenten können Verbindungen zugesetzt werden, die radikalisch und/oder ionisch polymerisierbar sind. Radikalisch polymerisierbare Verbindungen, die zugesetzt werden können, sind z. B. solche mit C=C-Doppelbindungen, wie z. B. Acrylate oder Methacrylate, wobei die Polymerisation über die C=C-Doppelbindungen erfolgt. Ionisch polymerisierbare Verbindungen, die zugesetzt werden können, enthalten z. B. Ringsysteme, die kationisch ringöffnend polymerisierbar sind, wie z. B. Spiroorthoester, Spiroorthocarbonate, bicyclische Spiroorthoester, Mono- oder Oligoepoxide. Es können aber auch Verbindungen zugesetzt werden, die sowohl ionisch als auch radikalisch polymerisierbar sind, wie z. B. Methacryloyl-Spiroorthoester. Diese sind radikalisch über die C=C-Doppelbindung und kationisch unter Ringöffnung polymerisierbar. Die Herstellung dieser Systeme ist z. B. im Journal f. prakt. Chemie, Band 330, Heft 2, 1988, S. 316-318, beschrieben. Desweiteren können die erfindungsgemäßen Silane in Systemen eingesetzt werden, wie sie z. B. in der DE 44 05 261 beschrieben sind.

Ferner ist es möglich, andere bekannte, silan-gebundene cyclische Systeme zuzusetzen, die mit einpolymerisiert werden können. Solche Systeme enthalten z. B. Epoxidreste.

Die erfindungsgemäßen Silane können auch durch Polyaddition (z. B. Thiol-Addition) in makromolekulare Massen übergeführt werden. Ebenso ist es möglich, die Polyaddition im Anschluß an die hydrolytische Kondensation der erfindungsgemäßen Silane durchzuführen. Enthält z. B. das zu addierende Thiol mindestens zwei Mercaptogruppen, so ist der Aufbau eines mehrdimensionalen, organischen Netzwerkes möglich. Werden zur Polyaddition z. B. hydrolysierbare Thiosilane herangezogen, so wird bereits dann ein mehrdimensionales Netzwerk aufgebaut, wenn im Thiosilan nur eine Mercaptogruppe vorhanden ist. Das allgemeine Reaktionsschema sieht wie folgt aus:




Ohne Einschränkung der Allgemeinheit sind konkrete Beispiele für geeignete Mehrfachthiole:



$\text{H}_3\text{C}-\text{CH}(\text{SH})-\text{CH}_2\text{SH}$, $\text{H}_3\text{C}-\text{CH}(\text{SH})-\text{CH}(\text{SH})-\text{CH}_3$, $\text{HSCH}_2-\text{CH}_2-\text{S}-\text{CH}_2-\text{CH}_2\text{SH}$ und $\text{HS}-(\text{CH}_2)_n-\text{SH}$ mit $n = 2$ bis 9.

Werden als Thiole hydrolysierbare Silane eingesetzt, die Mercaptogruppen aufweisen, so bietet dies den Vorteil, daß derartige Silane über die Thiol-En-Addition in das organische Netzwerk und über die hydrolytische Kondensation in das anorganische Netzwerk eingebaut werden können. Dadurch wird es möglich, die Vernetzungsdichte der Polykondensate bzw. der Polyaddukte variabel zu gestalten und den Erfordernissen des jeweiligen Anwendungsfalles anzupassen. Derartige Silane sind nach üblichen Methoden erhältlich. Ohne Einschränkung der Allgemeinheit sind konkrete Beispiele: $\text{HS}-(\text{CH}_2)_3-\text{Si}(\text{OC}_2\text{H}_5)_3$, $\text{HS}-(\text{CH}_2)_3-\text{SiCH}_3(\text{OCH}_3)_2$ und $\text{HS}-(\text{CH}_2)_3-\text{Si}(\text{CH}_3)_2(\text{OC}_2\text{H}_5)$.

Überraschenderweise wurde nun gefunden, daß Silane, die mindestens zwei Thiolgruppen aufweisen und die der allgemeinen Formel XV entsprechen, ganz besonders gut zur Vernetzung der erfindungsgemäßen Silane oder der Polykondensate aus diesen Silanen geeignet sind.



Die Reste und Indices der allgemeinen Formel XV sind gleich oder verschieden und haben folgende Bedeutung:

E = $-\text{CO}-\text{NH}-$, $-\text{CS}-\text{NH}-$, $-\text{CH}_2-\text{CH}_2-$ oder $-\text{CH}_2-\text{CH}(\text{OH})-$

R^3 = Alkyl, Alkenyl, Aryl, Alkylaryl oder Arylalkyl mit jeweils 1 bis 15 C-Atomen, wobei diese Reste durch Sauerstoff- oder Schwefelatome, durch Ester-, Carbonyl-, Amid- oder Aminogruppen unterbrochen sein können;

R^5 = Alkyl, Aryl, Arylenalkyl oder Arylenalkyl mit jeweils 1 bis 15 C-Atomen, wobei diese Reste durch Sauerstoff- oder Schwefelatome, durch Ester-, Carbonyl-, Amid- oder Aminogruppen unterbrochen sein können;

R^6 = Alkyl, Aryl, Arylenalkyl oder Arylenalkyl mit jeweils 1 bis 15 C-Atomen, wobei diese Reste durch Sauerstoff- oder Schwefelatome, durch Ester-, Carbonyl-, Amid- oder Aminogruppen unterbrochen sein können;

X = Wasserstoff, Halogen, Hydroxy, Alkoxy, Acyloxy, Alkylcarbonyl, Alkoxycarbonyl oder NR''_2 , mit R'' = Wasserstoff, Alkyl oder Aryl;





a = 1, 2 oder 3;

n = 2, 3, 4 oder 5;


x = 1, 2 oder 3.

Derartige "Oligothiolsilane" sind aus dem Stand der Technik nicht bekannt und eignen sich ganz besonders gut für Thiol-En-Additionen. Die Silane der allgemeinen Formel XV sind über die Reste X hydrolytisch kondensierbar und über die Thiolgruppen (poly)addierbar. Über die hydrolytische Kondensation sind sie in ein anorganisches Netzwerk und über die Polyaddition in ein organisches Netzwerk einbaubar. Die Silane der allgemeinen Formel XV sind alleine oder zusammen mit anderen cokondensierbaren Verbindungen nach üblichen Methoden, z. B. über ein Sol-Gel-Verfahren, zu Kieselsäure(hetero)polykondensaten verarbeitbar, die dann anschließend durch Polyaddition (z. B. eine Thiol-En-Addition) vernetzt werden können. Die Silane der allgemeinen Formel XV sind aber auch durch Polyaddition, z. B. durch eine Thiol-En-Addition, zu Polyaddukten verarbeitbar, die dann anschließend durch hydrolytische Kondensation weiter verfestigt werden können.

Die Silane der allgemeinen Formel XV sind gemäß folgenden allgemeinen Reaktionsschemata erhältlich. Dabei werden Oligothiole an Silane addiert, deren organische(r) Rest(e) Isocyanat-, Thioisocyanat- oder Epoxidgruppen oder C=C-Doppelbindungen aufweisen. Derartige Silane sind käuflich erwerbbar oder nach Methoden herstellbar, wie sie z. B. in "Chemie und Technologie der Silicone" (W. Noll, Verlag Chemie GmbH, Weinheim/Bergstraße, 1968) beschrieben sind.



Ohne Einschränkung der Allgemeinheit ist hierfür ein konkretes Beispiel:



Die erfindungsgemäßen Silane stellen hoch reaktive Systeme dar, die zu Poly(hetero)kondensaten führen, die z. B. bei UV-Bestrahlung zu mechanisch stabilen Überzügen oder Form- bzw. Füllkörpern führen. Die erfindungsgemäßen Silane sind über einfache Additions- und Kondensationsreaktionen herstellbar und sie können durch geeignete Auswahl der Ausgangsverbindungen eine variierbare Anzahl reaktiver Gruppen unterschiedlicher Funktionalität aufweisen.

Bei Anwesenheit von zwei oder mehr bicyclischen Resten und/oder bei Einsatz von Mehrfachthiolen ist die Ausbildung eines dreidimensionalen, organischen Netzwerkes möglich. Über den Abstand zwischen dem Si-Atom und dem bicyclischen Rest, d. h. über die Kettenlänge, und über die Anwesenheit weiterer funktioneller Gruppen in dieser Kette, können die mechanischen Eigenschaften (z. B. Flexibilität) und die physikalisch-chemischen Eigenschaften (Adsorption, Brechzahl, Haftung etc.) der Poly(hetero)kondensate beeinflusst und den Anforderungen des jeweiligen Anwendungsfalles angepaßt werden. Dabei führen aliphatische Gruppen zu flexiblen und aromatische Gruppen zu starren Produkten. Durch die Anzahl der zur Vernetzung befähigten Gruppen (SH-Gruppen und z. B. Norbornen-Reste) ist die Vernetzungsdichte einstellbar, die dann ebenfalls die Eigenschaften und damit die Einsatzmöglichkeiten der Poly(hetero)kondensate beeinflusst.

Durch die Ausbildung eines anorganischen Netzwerkes können ebenfalls je nach Art und Anzahl der hydrolysierbaren Gruppen (z. B. Alkoxygruppen) silicon- oder glasartige Eigenschaften der Poly(hetero)kondensate eingestellt werden.

Die erfindungsgemäßen Silane besitzen relativ hohe Molekulargewichte und dementsprechend eine verminderte Flüchtigkeit, so daß die toxische Gefährdung während der Verarbeitung und Applikation geringer ist. Bei der anorganischen und/oder organischen Vernetzung bilden sich Polysiloxane mit nochmals erniedrigter Flüchtigkeit.


Berücksichtigt man dann noch die Variationsmöglichkeiten der cokondensierbaren und copolymerisierbaren bzw. coaddierbaren Komponenten, so wird offenbar, daß über die erfindungsgemäßen Silane Kieselsäure(hetero)polykondensate zur Verfügung gestellt werden, die in vielfältiger Weise an vorgegebene Einsatzgebiete angepaßt werden können, und die deshalb auf allen Gebieten, auf denen bereits bisher Kieselsäure(hetero)polykondensate eingesetzt werden, Verwendung finden können, aber auch neue Verwendungsmöglichkeiten eröffnen, z. B. auf dem Gebiet der Optik, der Elektronik, der Medizin, der Optoelektronik, der Verpackungsmittel für Lebensmittel etc.

Die erfindungsgemäßen Silane, bzw. deren Polykondensate, Polymerisate oder Polyaddukte, können entweder als solche verwendet werden oder in Zusammensetzungen, die zusätzlich an den Verwendungszweck angepaßte Additive enthalten, z. B. übliche Lackadditive, Lösungsmittel, Füllstoffe, Photoinitiatoren, thermische Initiatorien, Verlaufsmittel und Pigmente. Die erfindungsgemäßen Silane oder die silanhaltigen Zusammensetzungen eignen sich z. B. zur Herstellung von Beschichtungs-, Füllstoff- oder Bulkmaterialien, von Klebstoffen und Spritzgußmassen, von Fasern, Partikeln, Folien, Haftvermittlern, von Abformmassen und von Einbettmaterialien. Beschichtungen und Formkörper aus den erfindungsgemäßen Silanen haben den Vorteil, daß sie photochemisch strukturierbar sind. Spezielle Anwendungsgebiete sind z. B. die Beschichtung von Substraten aus Metall, Kunststoff, Papier, Keramik etc. durch Tauchen, Gießen, Streichen, Spritzen, elektrostatisches Spritzen, Elektrotauchlackierung etc., der Einsatz für optische, optoelektrische oder elektronische Komponenten, die Herstellung von Füllstoffen, Fasern oder Folien, die Herstellung von kratzfesten und/oder abriebfesten Korrosionsschutzbeschichtungen, die Herstellung von Formkörpern, z. B. durch Spritzguß, Formgießen, Pressen, Rapid-Prototyping oder Extrusion, die Herstellung von (Contact)Linsen und die Herstellung von Compositen, z. B. mit Fasern, Füllstoffen oder Geweben.

Neben den erfindungsgemäßen Silanen der Formel (I) können noch weitere hydrolytisch kondensierbare Verbindungen des Siliciums, des Bors, des Aluminiums, des Phosphors, des Zinns, des Bleis, der Übergangsmetalle, der Lanthaniden oder Actiniden eingesetzt werden. Diese Verbindungen können entweder als solche oder bereits in vorkondensierter Form zur Herstellung der Polykondensate herangezogen werden. Bevorzugt ist es, wenn mindestens 10 Mol-%, insbesondere mindestens 80 Mol-% und speziell mindestens 90 Mol-%, auf der Basis monomerer Verbindungen, der zur Herstellung der Kieselsäure(hetero)polykondensate herangezogenen Ausgangsmaterialien Siliciumverbindungen sind.

Ebenso ist es bevorzugt, wenn den Kieselsäure(hetero)polykondensaten mindestens 5 Mol-%, z. B. 25 bis 100 Mol-%, insbesondere 50 bis 100 Mol-% und speziell 75 bis 100 Mol-%, jeweils auf der Basis monomerer Verbindungen, an einem oder mehreren der erfindungsgemäßen Silane zugrundeliegen.

Unter den von Silanen der allgemeinen Formel (I) verschiedenen, hydrolytisch kondensierbaren Siliciumverbindungen, die gegebenenfalls eingesetzt werden können, sind solche der allgemeinen Formel VIII besonders bevorzugt,



in der die Reste R, R'', X und Z' gleich oder verschieden sind und folgende Bedeutung haben:

R = Alkyl, Alkenyl, Aryl, Alkylaryl oder Arylalkyl,

R'' = Alkylen oder Alkenylen, wobei diese Reste durch Sauerstoff- oder Schwefelatome oder —NH-Gruppen unterbrochen sein können,

X = Wasserstoff, Halogen, Hydroxy, Alkoxy, Acyloxy, Alkylcarbonyl, Alkoxy carbonyl oder NR',

mit R' = Wasserstoff, Alkyl oder Aryl,

Z' = Halogen oder eine gegebenenfalls substituierte Amino-, Amid-, Aldehyd-, Alkylcarbonyl-, Carboxy-, Mercapto-, Cyano-, Alkoxy-, Alkoxy carbonyl-, Sulfonsäure-, Phosphorsäure-, Acryloxy-, Methacryloxy-, Epoxy- oder Vinylgruppe,

a = 0, 1, 2, oder 3,

b = 0, 1, 2, oder 3, mit a + b = 1, 2 oder 3.

Solche Silane sind z. B. in der DE 34 07 087 C2 beschrieben. Die Alkyl-Reste sind z. B. geradkettige, verzweigte oder cyclische Reste mit 1 bis 20, vorzugsweise mit 1 bis 10 Kohlenstoffatomen, und besonders bevorzugt sind niedere Alkylreste mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen. Spezielle Beispiele sind Methyl, Ethyl, n-Propyl, i-Propyl, n-Butyl, s-Butyl, t-Butyl, i-Butyl, n-Pentyl, n-Hexyl, Cyclohexyl, 2-Ethylhexyl, Dodecyl und Octadecyl.

Die Alkenylreste sind z. B. geradkettige, verzweigte oder cyclische Rest mit 2 bis 20, vorzugsweise mit 2 bis 10 Kohlenstoffatomen, und besonders bevorzugt sind niedere Alkenylreste mit 2 bis 6 Kohlenstoffatomen, wie z. B. Vinyl, Allyl oder 2-Butenyl.



Bevorzugte Arylreste sind Phenyl, Biphenyl und Naphthyl.

Die Alkoxy-, Acyloxy-, Alkylcarbonyl-, Alkoxycarbonyl- und Aminoreste leiten sich vorzugsweise von den oben genannten Alkyl- und Arylresten ab. Spezielle Beispiele sind Methoxy, Ethoxy, n- und i-Propoxy, n-, i-, s- und t-Butoxy, Methylamino, Ethylamino, Dimethylamino, Diethylamino, N-Ethylanilino, Acetyloxy, Propionyloxy, Methylcarbonyl, Ethylcarbonyl, Methoxycarbonyl, Ethoxycarbonyl, Benzyl, 2-Phenylethyl und Toly.


Die genannten Reste können gegebenenfalls einen oder mehrere Substituenten tragen, z. B. Halogen, Alkyl, Hydroxyalkyl, Alkoxy, Aryl, Aryloxy, Alkylcarbonyl, Alkoxycarbonyl, Furfuryl, Tetrahydrofurfuryl, Amino, Alkylamino, Dialkylamino, Trialkylammonium, Amido, Hydroxy, Formyl, Carboxy, Mercapto, Cyano, Nitro, Epoxy, SO_3H und PO_4H_2 .

Unter den Halogenen sind Fluor, Chlor und Brom bevorzugt.

Spezielle Beispiele für hydrolytisch kondensierbare Silane der allgemeinen Formel (VIII) sind:



Unter den von Silanen der allgemeinen Formel I verschiedenen, hydrolytisch kondensierbaren Siliciumverbindungen, die gegebenenfalls noch eingesetzt werden können, sind solche der allgemeinen Formel IX ebenfalls bevorzugt,



in der die Reste A, R, R^2 und X gleich oder verschieden sind und folgende Bedeutung haben.

A = O, S, PR' , POR' , NHC(O)O oder $\text{NHC(O)NR}'$, mit R' = Wasserstoff, Alkyl oder Aryl,
B = geradkettiger oder verzweigter organischer Rest, der sich von einer Verbindung B' mit mindestens einer (für $l = 1$ und A = NHC(O)O oder $\text{NHC(O)NR}'$) bzw. mindestens zwei C=C-Doppelbindungen und 5 bis 50 Kohlenstoffatomen ableitet,

mit R' = Wasserstoff, Alkyl oder Aryl,

R = Alkyl, Alkenyl, Aryl, Alkylaryl oder Arylalkyl,

R^2 = Alkyl, Aryl oder Alkylarylen,

X = Wasserstoff, Halogen, Hydroxy, Alkoxy, Acyloxy, Alkylcarbonyl, Alkoxycarbonyl oder NR'_2 ,

mit R' = Wasserstoff, Alkyl oder Aryl,

$n = 1, 2$ oder 3 ,

$k = 0, 1$ oder 2 ,


$l = 0$ oder 1 ,

x = eine ganze Zahl, deren Maximalwert der Anzahl von Doppelbindungen in der Verbindung B' minus 1 entspricht, bzw. gleich der Anzahl von Doppelbindungen in der Verbindung B' ist, wenn $l = 1$ und A für NHC(O)O oder $\text{NHC(O)NR}'$ steht.

Solche Silane sind in der DE 40 11 044 und in der EP 91105355 ausführlichst beschrieben.

Die erfindungsgemäßen Silane müssen für die Weiterverarbeitung zu den Poly(hetero)kondensaten nicht unbedingt extra isoliert werden. Es ist auch möglich, in einem Eintopf-Verfahren, diese Silane zunächst herzustellen und dann — gegebenenfalls nach Zusatz weiterer hydrolysierbarer Verbindungen — hydrolytisch zu kondensieren.

Unter den gegebenenfalls eingesetzten hydrolysierbaren Aluminiumverbindungen sind diejenigen besonders bevorzugt, die die allgemeine Formel AlR^0_3 aufweisen, in der die Reste R^0 , die gleich oder verschieden sein können, ausgewählt sind aus Halogen, Alkoxy, Alkoxycarbonyl und Hydroxy. Hinsichtlich der näheren (bevorzugten) Definitionen dieser Reste kann auf die Ausführungen im Zusammenhang mit den geeigneten hydrolysierbaren Siliciumverbindungen verwiesen werden. Die soeben genannten Gruppen können auch ganz oder teilweise durch Chelatliganden ersetzt sein, z. B. durch Acetylaceton, Acetessigsäureester, Essigsäure oder durch Carbonsäurederivate der allgemeinen Formel



wie sie bei der Herstellung der erfindungsgemäßen Silane näher erläutert ist. Besonders bevorzugte Aluminiumverbindungen sind Aluminiumalkoxide und -halogenide. In diesem Zusammenhang können als konkrete Beispiele genannt werden: $\text{Al}(\text{OCH}_3)_3$, $\text{Al}(\text{OC}_2\text{H}_5)_3$, $\text{Al}(\text{O}-n-\text{C}_3\text{H}_7)_3$, $\text{Al}(\text{O}-i-\text{C}_4\text{H}_9)_3$, $\text{Al}(\text{OC}_4\text{H}_9)_3$, $\text{Al}(\text{O}-i-\text{C}_4\text{H}_9)_3$, AlCl_3 und $\text{AlCl}(\text{OH})_2$. Bei Raumtemperatur flüssige Verbindungen, wie z. B. Aluminium-sek-bu-tylat und Aluminium-isopropylat, werden besonders bevorzugt.

Geeignete hydrolysierbare Titan- oder Zirkoniumverbindungen, die gegebenenfalls eingesetzt werden können, sind solche der allgemeinen Formel $\text{M X}_y \text{R}_z$ in der M Ti oder Zr bedeutet, y eine ganze Zahl von 1 bis 4 ist, insbesondere 2 bis 4, z für 0, 1, 2 oder 3 steht, vorzugsweise für 0, 1 oder 2, und X und R wie im Falle der allgemeinen Formel I definiert sind, wobei R jedoch nicht $\text{R}^2-\text{R}^1-\text{R}^4-\text{SiX}_x \text{R}^{3}_{3-x}$ ist. Dies gilt auch für die bevorzugten Bedeutungen. Besonders bevorzugt handelt es sich bei den Verbindungen um solche, bei denen y gleich 4 ist.

Wie im Falle der obigen Al-Verbindungen können auch komplexierte Ti- oder Zr-Verbindungen eingesetzt werden. Zusätzliche bevorzugte Komplexbildner sind hier Acrylsäure und Methacrylsäure.

Konkrete Beispiele für einsetzbare Zr- und Ti-Verbindungen sind die folgenden:

TiCl_4 , $\text{Ti}(\text{OC}_2\text{H}_5)_4$, $\text{Ti}(\text{OC}_3\text{H}_7)_4$, $\text{Ti}(\text{O}-i-\text{C}_3\text{H}_7)_4$, $\text{Ti}(\text{OC}_4\text{H}_9)_4$, $\text{Ti}(\text{2-ethylhexoxy})_4$, ZrCl_4 , $\text{Zr}(\text{OC}_2\text{H}_5)_4$, $\text{Zr}(\text{OC}_3\text{H}_7)_4$, $\text{Zr}(\text{O}-i-\text{C}_3\text{H}_7)_4$, $\text{Zr}(\text{OC}_4\text{H}_9)_4$, $\text{Zr}(\text{2-ethylhexoxy})_4$, ZrOCl_2 .

Weitere hydrolysierbare Verbindungen, die zur Herstellung der Polyheterokondensate eingesetzt werden können, sind z. B. Bortrihalogenide und Borsäureester, wie z. B. BCl_3 , $\text{B}(\text{OCH}_3)_3$ und $\text{B}(\text{OC}_2\text{H}_5)_3$, Zinntetrahalogenide und Zinntetraalkoxide, wie z. B. SnCl_4 und $\text{Sn}(\text{OCH}_3)_4$, und Vanadyl-Verbindungen, wie z. B. VOCl_3 und $\text{VO}(\text{OCH}_3)_3$.

Wie bereits erwähnt, kann die Herstellung der Poly(hetero)kondensate in auf diesem Gebiet üblicher Art und Weise erfolgen. Werden praktisch ausschließlich Siliciumverbindungen eingesetzt, kann die hydrolytische Kondensation in den meisten Fällen dadurch erfolgen, daß man den zu hydrolysierenden Siliciumverbindungen, die entweder als solche oder gelöst in einem geeigneten Lösungsmittel vorliegen, das erforderliche Wasser bei Raumtemperatur oder unter leichter Kühlung direkt zugibt (vorzugsweise unter Rühren und in Anwesenheit eines Hydrolyse- und Kondensationskatalysators) und die resultierende Mischung daraufhin einige Zeit (ein bis mehrere Stunden) rührt.

Bei Anwesenheit reaktiver Verbindungen von Al, Ti oder Zr empfiehlt sich in der Regel eine stufenweise Zugabe des Wassers. Unabhängig von der Reaktivität der anwesenden Verbindungen erfolgt die Hydrolyse in der Regel bei Temperaturen zwischen -20 und 130°C , vorzugsweise zwischen 0 und 30°C bzw. dem Siedepunkt des gegebenenfalls eingesetzten Lösungsmittels. Wie bereits angedeutet, hängt die beste Art und Weise der Zugabe von Wasser vor allem von der Reaktivität der eingesetzten Ausgangsverbindungen ab. So kann man z. B. die gelösten Ausgangsverbindungen langsam zu einem Überschuß an Wasser tropfen oder man gibt Wasser in einer Portion oder portionsweise den gegebenenfalls gelösten Ausgangsverbindungen zu. Es kann auch nützlich sein, das Wasser nicht als solches zuzugeben, sondern mit Hilfe von wasserhaltigen organischen oder anorganischen Systemen in das Reaktionssystem einzutragen. Als besonders geeignet hat sich in vielen Fällen die Eintragung der Wassermenge in das Reaktionsgemisch mit Hilfe von feuchtigkeitsbeladenen Adsorbentien, z. B. von Molekularsieben, und von wasserhaltigen, organischen Lösungsmitteln, z. B. von 80%-igem Ethanol, erwiesen. Die Wasserzugabe kann aber auch über eine chemische Reaktion erfolgen, bei der Wasser im Laufe der Reaktion freigesetzt wird. Beispiele hierfür sind Veresterungen.

Wenn ein Lösungsmittel verwendet wird, kommen neben den niederen aliphatischen Alkoholen (z. B. Ethanol oder i-Propanol) auch Ketone, vorzugsweise niedere Dialkylketone, wie Aceton oder Methylisobutylketon, Ether, vorzugsweise niedere Dialkylether wie Diethylether oder Dibutylether, THF, Amide, Ester, insbesondere Essigsäureethylester, Dimethylformamid, Amine, insbesondere Triethylamin, und deren Gemische in Frage.

Die Ausgangsverbindungen müssen nicht notwendigerweise bereits alle zu Beginn der Hydrolyse (Polykondensation) vorhanden sein, sondern in bestimmten Fällen kann es sich sogar als vorteilhaft erweisen, wenn nur ein Teil dieser Verbindungen zunächst mit Wasser in Kontakt gebracht wird und später die restlichen Verbindungen zugegeben werden.

Um insbesondere bei Verwendung von Siliciumverbindungen verschiedenen hydrolysierbaren Verbindungen Ausfällungen während der Hydrolyse und der Polykondensation so weit wie möglich zu vermeiden, kann die Wasserzugabe in mehreren Stufen, z. B. in drei Stufen, durchgeführt werden. Dabei kann in der ersten Stufe z. B. ein Zehntel bis ein Zwanzigstel der zur Hydrolyse benötigten Wassermenge zugegeben werden. Nach kurzem Rühren kann die Zugabe von einem Fünftel bis zu einem Zehntel der erforderlichen Wassermenge erfolgen und nach weiterem kurzen Rühren kann schließlich der Rest zugegeben werden.

Die Kondensationszeit richtet sich nach den jeweiligen Ausgangskomponenten und deren Mengenanteilen, dem gegebenenfalls verwendeten Katalysator, der Reaktionstemperatur, etc. Im allgemeinen erfolgt die Polykondensation bei Normaldruck, sie kann jedoch auch bei erhöhtem oder bei verringertem Druck durchgeführt werden.

Das so erhaltene Poly(hetero)kondensat kann entweder als solches oder nach teilweiser oder nahezu vollständiger Entfernung des verwendeten Lösungsmittels weiterverarbeitet werden. In einigen Fällen kann es sich als vorteilhaft erweisen, in dem nach der Polykondensation erhaltenen Produkt das überschüssige Wasser und das

gebildete und gegebenenfalls zusätzlich eingesetzte Lösungsmittel durch ein anderes Lösungsmittel zu ersetzen, um das Poly(hetero)kondensat zu stabilisieren. Zu diesem Zweck kann die Reaktionsmischung z. B. im Vakuum bei leicht erhöhter Temperatur so weit eingedickt werden, daß sie noch problemlos mit einem anderen Lösungsmittel aufgenommen werden kann.

Sollen diese Poly(hetero)kondensate als Lacke für die Beschichtung (z. B. von Kunststoffen wie etwa PVC, PC, PMMA, PE, PS etc. von Glas, Papier, Holz, Keramik, Metall usw.) eingesetzt werden, so können diesen spätestens vor der Verwendung gegebenenfalls noch übliche Lackadditive zugegeben werden, wie z. B. Färbemittel (Pigmente oder Farbstoffe), Füllstoffe, Oxidationsinhibitoren, Flammenschutzmittel, Verlaufsmittel, UV-Absorber, Stabilisatoren oder dergleichen. Auch Zusätze zur Erhöhung der Leitfähigkeit (z. B. Graphit-Pulver, Silber-Pulver etc.) verdienen in diesem Zusammenhang Erwähnung. Im Falle der Verwendung als Formmasse kommt insbesondere die Zugabe von anorganischen und/oder organischen Füllstoffen in Frage, wie z. B. organische und anorganische Partikel, Mineralien, (Glas-)Fasern, etc.

Die endgültige Härtung der Poly(hetero)kondensate erfolgt durch Polyaddition (z. B. Thiol-En-Addition) und/oder nach Zugabe geeigneter Initiatoren thermisch, redox-induziert oder photochemisch, wobei auch mehrere Härtungsmechanismen parallel und/oder nacheinander ablaufen können. Dabei werden im Zuge einer ringöffnenden Polymerisation oder einer Polyaddition die C=C-Doppelbindungen verknüpft und es wird das organische Netzwerk aufgebaut. Aufgrund der relativ hohen Molekulargewichte der erfindungsgemäßen Silane bzw. durch spezielle Reaktionsmechanismen bei der Härtung, nämlich der Thiol-En-Polyaddition, erfahren diese bei der Härtung nur eine sehr geringe Volumenschumpfung.

Es ist auch möglich, dem Poly(hetero)kondensat vor der endgültigen Härtung, also vor der Polymerisation bzw. Polyaddition weitere ionisch und/oder radikalisch polymerisierbare Komponenten zuzusetzen. Radikalisch polymerisierbare Verbindungen, die zugesetzt werden können, sind z. B. solche mit C=C-Doppelbindungen, wie etwa Acrylate oder Methacrylate, wobei die Polymerisation über die C=C-Doppelbindungen verläuft. Ionisch polymerisierbare Verbindungen, die zugesetzt werden können, enthalten z. B. Ringsysteme, die ionisch, ringöffnend polymerisierbar sind, wie etwa Spiroorthoester, Spiroorthocarbonate, bicyclische Spiroorthoester, Monomere oder Oligoepoxide. Es können aber auch Verbindungen zugesetzt werden, die sowohl ionisch als auch radikalisch polymerisierbar sind, wie z. B. Methacryloyl-Spiroorthoester. Diese sind radikalisch über die C=C-Doppelbindung und ionisch unter Ringöffnung polymerisierbar. Diese Systeme sind z. B. im Journal f. prakt. Chemie, Band 330, Heft 2, 1988, S. 316—318, oder im Journal of Polymer Science: Part C: Polymer Letters, Vol. 26, S. 517—520 (1988) beschrieben.

Erfolgt die Härtung des Poly(hetero)kondensates photochemisch, so werden diesem Photoinitiatoren zugesetzt, bei thermischer Härtung thermische Initiatoren und bei redox-induzierter Härtung Starter-Aktivator-Systeme. Der Initiator kann in üblichen Mengen zugegeben werden. So kann z. B. einer Mischung, die 30 bis 50 Gew.-% Feststoff (Polykondensat) enthält, Initiatoren in einer Menge von z. B. 0,5 bis 5 Gew.-%, insbesondere von 1 bis 3 Gew.-%, bezogen auf die Mischung zugesetzt, werden.

Werden zur Herstellung der Poly(hetero)kondensate neben den erfindungsgemäßen Silanen weitere Komponenten eingesetzt, die reaktive Doppelbindungen enthalten, wie z. B. Silane gemäß der allgemeinen Formel IX, so kann über diese Doppelbindungen ebenfalls eine Polymerisation ablaufen, die thermisch und/oder photochemisch und/oder redox initiiert sein kann.

Als Photoinitiatoren können z. B. die im Handel erhältlichen eingesetzt werden. Beispiel hierfür sind Irgacure 184 (1-Hydroxycyclohexylphenylketon), Irgacure 500 (1-Hydroxycyclohexylphenylketon/Benzophenon), und andere von Ciba-Geigy erhältliche Photoinitiatoren vom Irgacure-Typ; Darocure 1173, 1116, 1398, 1174 und 1020 (erhältlich von der Firma Merck), Benzophenon, 2-Chlorthioxanthon, 2-Methylthioxanthon, 2-Iso-propylthioxanthon, Benzoin, 4,4'-Dimethoxybenzoin etc. Erfolgt die Härtung mit sichtbarem Licht, so kann als Initiator z. B. Campherchionon eingesetzt werden.

Als thermische Initiatoren kommen insbesondere organische Peroxide in Form von Diacylperoxiden, Peroxydicarbonaten, Alkylperestern, Dialkylperoxiden, Perketalen, Ketonperoxiden und Alkylhydroperoxiden in Frage. Konkrete und bevorzugte Beispiele für thermische Initiatoren sind Dibenzoylperoxid, t-Butylperbenzoat und Azobisisobutyronitril.

Als Starter/Aktivator-Systeme können hierfür übliche eingesetzt werden, wie z. B. aromatische Amine (z. B. N, N-Bis-(2-hydroxy-ethyl)-p-toluidin) als Aktivatoren oder als Starter z. B. Dibenzoylperoxid, wobei über deren Konzentration bzw. deren Konzentrationsverhältnis die Härtingszeit entsprechend dem jeweiligen Anwendungsfall eingestellt werden kann. Weitere Amine sind z. B. der DE 43 10 733 zu entnehmen.

Bei kovalent-nucleophiler Härtung werden als Initiatoren z. B. Verbindungen mit mindestens einer Amino-Gruppe zugesetzt. Geeignete Amine sind z. B. der DE 44 05 261 zu entnehmen.

Ein mit einem Initiator versehener Lack (Poly(hetero)kondensat) auf der Basis der erfindungsgemäßen Silane kann dann für Beschichtungen von Substraten eingesetzt werden. Für diese Beschichtung können übliche Beschichtungsverfahren angewendet werden, z. B. Tauchen, Fluten, Gießen, Schleudern, Walzen, Spritzen, Aufstreichen, elektrostatisches Spritzen und Elektrotauchlackierung. Erwähnt werden soll hier noch, daß der Lack nicht notwendigerweise lösungsmittelhaltig sein muß. Insbesondere bei Verwendung von Ausgangssubstanzen (Silanen) mit zwei Alkoxy-Gruppen am Si-Atom kann auch ohne Zusatz von Lösungsmitteln gearbeitet werden.

Vor der Härtung läßt man vorzugsweise den aufgetragenen Lack abtrocknen. Danach kann er, abhängig von der Art des Initiators, redox-induziert, thermisch oder photochemisch in an sich bekannter Weise gehärtet werden. Selbstverständlich sind auch Kombinationen von Aushärtungsmethoden möglich.

Erfolgt die Härtung des aufgetragenen Lackes durch Bestrahlen kann es sich von Vorteil erweisen, nach der Strahlungshärtung eine thermische Härtung durchzuführen, insbesondere um noch vorhandenes Lösungsmittel zu entfernen oder um noch weitere reaktive Gruppen in die Härtung miteinzubeziehen.

Obwohl in den Poly(hetero)kondensaten auf der Basis der erfindungsgemäßen Silane bereits polymerisierbare


Gruppen vorhanden sind, kann es sich in bestimmten Fällen als vorteilhaft erweisen, diesen Kondensaten vor oder bei ihrer Weiterverarbeitung (Härtung) noch weitere Verbindungen (vorzugsweise rein organischer Natur) mit z. B. ungesättigten Gruppen zuzugeben. Bevorzugte Beispiele für derartige Verbindungen sind Acrylsäure und Methacrylsäure sowie davon abgeleitete Verbindungen, insbesondere Ester von vorzugsweise einwertigen Alkoholen (z. B. C₁-4-Alkanolen), (Meth)Acrylnitril, Styrol und Mischungen derselben. Im Fall der Verwendung der Poly(hetero)kondensate zur Herstellung von Beschichtungslacken können derartige Verbindungen gleichzeitig als Lösungs- bzw. Verdünnungsmittel wirken.

Die Herstellung von Formkörpern bzw. Formmassen aus Poly(hetero)kondensaten auf der Basis der erfindungsgemäßen Silane kann mit jeder auf diesem Gebiet gebräuchlichen Methode erfolgen, z. B. durch Pressen, Spritzguß, Formgießen, Extrusion etc. Auch zur Herstellung von Kompositmaterialien (z. B. mit Glasfaserverstärkung) sind die Poly(hetero)kondensate auf der Basis der erfindungsgemäßen Silane geeignet.

Eine weitere Anwendungsmöglichkeit finden die erfindungsgemäßen Silane bei der Herstellung von hydrolytisch kondensierbaren makromolekularen Massen. Dazu werden die erfindungsgemäßen Silane alleine oder zusammen mit anderen radikalisch und/oder ionisch polymerisierbaren Komponenten polymerisiert und/oder einer Polyaddition unterworfen, wobei die endgültige Härtung dann durch hydrolytische Kondensation über die hydrolysierbaren Gruppen der erfindungsgemäßen Silane und eventuell weiterer, hydrolysierbarer Komponenten erfolgt. In diesem Fall wird zuerst durch Polymerisation bzw. Polyaddition das organische Netzwerk aufgebaut und dann durch hydrolytische Kondensation das anorganische.

An Hand von Ausführungsbeispielen wird die Herstellung und die Verwendung der erfindungsgemäßen Silane näher erläutert.

Beispiel 1



Zur Vorlage von 6,2 g (50 mmol) 2-(Hydroxymethyl)-5-norbornen werden unter trockener Atmosphäre 30 mg DBTL als Katalysator und 12,4 g (50 mmol) 3-Isocyanatopropyltriethoxysilan zugetropft. Die Umsetzung kann über die Abnahme der Isocyanatbande im IR-Spektrum bei 2272 cm⁻¹ und über die Entstehung und Zunahme der Urethanbande bei 1701/1723 cm⁻¹ verfolgt werden. Nach ca. 1-stündigem Rühren bei RT wird das gewünschte flüssige Produkt erhalten und kann ohne Reinigung für weitere Umsetzungen verwendet werden.

IR Daten:

$\nu(\text{NH} \leftrightarrow \text{Urethan}) = 3342 \text{ cm}^{-1}$
 $\nu(\text{C=O} \leftrightarrow \text{Urethan}) = 1701/1723 \text{ cm}^{-1}$
 $\nu(\text{CH} \leftrightarrow \text{Olefin}) = 3059 \text{ cm}^{-1}$.

Beispiel 2

(Hydrolyse/Kondensation des Produktes von Beispiel 1)

Das Produkt aus Beispiel 1 (50 mmol) wird in 50 ml Essigester zur Hydrolyse und Kondensation der Ethoxygruppen mit 2,2 g Wasser (+ Kat.) versetzt und gerührt. Nach vollständigem Umsatz (Nachweis über H₂O-Titration) kann die Lösung nach Zusatz einer äquimolaren Menge (bzgl. SH-Gruppen) einer Thiolkomponente z. B. zur Beschichtung (mit anschließender Aushärtung = Thiol-En-Polyaddition) von beliebigen Substraten verwendet werden.

Beispiel 3

(Hydrolyse/Kondensation des Produktes von Beispiel 1 nach Zusatz eines weiteren Silans)

Das Produkt aus Beispiel 1 (100 mmol) wird nach Zusatz von 16,0 g (100 mmol) Vinylmethyldiethoxysilan in 50 ml Essigester zur Hydrolyse und Kondensation der Ethoxygruppen mit 2,2 g Wasser (+ Kat.) versetzt und gerührt. Nach vollständigem Umsatz (Nachweis über H₂O-Titration) kann die Lösung nach Zusatz einer äquimolaren Menge (bzgl. SH-Gruppen) einer Thiolkomponente z. B. zur Beschichtung (mit anschließender Aushärtung = Thiol-En-Polyaddition) von beliebigen Substraten verwendet werden. Weiterhin wird nach Aufarbeitung und Lösungsmittelabzug ein flüssiges Harz erhalten (Lösungsmittelfreie Applikation somit möglich) und nach ent-

sprechenden Zusatz einer Thiolkomponente und Härtung z. B. zur Formkörperherstellung verwendet werden.

Beispiel 4

(Hydrolyse/Kondensation des Produktes von Beispiel 1 nach Zusatz eines Vinylsilans und eines Reaktivlösungsmittels)

Das Produkt aus Beispiel 1 (100 mmol) wird nach Zusatz von 16.0 g (100 mmol) Vinylmethyldiethoxysilan in 50 ml Essigester zur Hydrolyse und Kondensation der Ethoxygruppen mit 22 g Wasser (+ Kat.) versetzt und gerührt. Nach vollständigem Umsatz (Nachweis über H_2O -Titration werden 20 mmol 1.1 2-Dodecandiol-dimethacrylat als Reaktivverdünner zugesetzt. Die resultierende Lösung kann nach Zusatz einer äquimolaren Menge (bzgl. SH-Gruppen) einer Thiolkomponente z. B. zur Beschichtung (mit anschließender Aushärtung = Thiol-En-Polyaddition) von beliebigen Substraten verwendet werden. Weiterhin wird nach Aufarbeitung und Lösungsmittelabzug ein flüssiges Harz erhalten (lösungsmittelfreie Applikation somit möglich). Nach Zusatz einer Thiolkomponente und Härtung kann dieses z. B. zur Formkörperherstellung verwendet werden. Wegen des Vorhandenseins von Methacrylatgruppen ist eine Härtung (Polymerisation der Methacrylatgruppen) auch ohne Thiolzusatz möglich.

Beispiel 5

(Thiol-En-Polyaddition unter Verwendung des Harzes aus Beispiel 4)


In 4.2 g des Harzes als En-Komponente aus Beispiel 4 werden 2.3 g (12 mmol, äquimolares Verhältnis zwischen SH- und C=C-Gruppen) 1,9-Nonandithiol als Thiol-Komponente und 1% Irgacure 184 (UV-Initiator der Fa. Ciba Geigy) gelöst und die Mischung wird in eine Härtungsform gegeben. Die Doppelbindungen und die SH-Gruppen reagieren im Rahmen einer UV-induzierten, radikalischen Polyaddition, wodurch das Harz gehärtet wird. Dazu wird mit einem UV-Punktstrahler der Fa. Hönle bestrahlt. Es werden transparente, sehr flexible Formkörper erhalten.

Beispiel 6

(Thiol-En-Polyaddition unter Verwendung des Harzes aus Beispiel 4)

In 4.2 g des Harzes als En-Komponente aus Beispiel 4 werden 12 mmol (äquimolares Verhältnis zwischen SH- und C=C-Gruppen) Pentaerythritoltetrakis-(3-mercaptopropionat) als Thiol-Komponente und 1% Irgacure 184 (UV-Initiator der Fa. Ciba Geigy) gelöst und die Mischung in eine Härtungsform gegeben. Die Doppelbindungen und SH-Gruppen reagieren im Rahmen einer UV-induzierten, radikalischen Polyaddition, wodurch das Harz gehärtet wird. Dazu wird mit einem UV-Punktstrahler der Fa. Hönle bestrahlt. Es werden transparente, in der Flexibilität deutlich reduzierte, also härtere Formkörper erhalten als wie in Beispiel 5. Durch eine Thiolkomponente mit 4 SH-Gruppen erfolgt eine stärkere Vernetzung als mit 1,9-Nonandithiol aus Beispiel 5.

Beispiel 7



Zur Vorlage von 11.0 g (100 mmol) 5-Norbornen-2-ol werden unter trockener Atmosphäre 63 mg DBTL als Katalysator und 24.7 g (100 mmol) 3-Isocyanatopropyltriethoxysilan zugetropft. Die Umsetzung kann über die Abnahme der Isocyanatbande im IR-Spektrum bei 2272 cm^{-1} und über die Entstehung und Zunahme der Urethanbande bei $1700/1722\text{ cm}^{-1}$ verfolgt werden. Nach ca. 2-stündigem Rühren bei RT wird das gewünschte Produkt erhalten und kann ohne Reinigung für weitere Umsetzungen verwendet werden.

IR-Daten:

$\nu(\text{NH} \leftrightarrow \text{Urethan}) = 3340\text{ cm}^{-1}$
 $\nu(\text{CH} \leftrightarrow \text{Urethan}) = 1700/1722\text{ cm}^{-1}$
 $\nu(\text{CH} \leftrightarrow \text{Olefin}) = 3064\text{ cm}^{-1}$
 $\delta(\text{C}=\text{C}) = 724\text{ cm}^{-1}$.

Beispiel 8

(Hydrolyse und Kondensation des Produktes von Beispiel 7)

- 5 Das Produkt aus Beispiel 7 (100 mmol) wird in 100 ml Essigester zur Hydrolyse und Kondensation der Ethoxygruppen mit 4,3 g Wasser (+ Kat.) versetzt und gerührt. Nach vollständigem Umsatz (Nachweis über H₂O-Titration) kann die Lösung nach Zusatz einer äquimolaren Menge (bzgl. SH-Gruppen) einer Thiolkomponente z. B. zur Beschichtung (mit anschließender Aushärtung = Thiol-En-Polyaddition) von beliebigen Substraten verwendet werden.

10


Beispiel 9

(Hydrolyse und Kondensation des Produktes von Beispiel 7 unter Zusatz eines Reaktivlösungsmittels)

- 15 Das Produkt aus Beispiel 7 (100 mmol) wird in 100 ml Essigester zur Hydrolyse und Kondensation der Ethoxygruppen mit 4,3 g Wasser (+ Kat.) versetzt und gerührt. Nach vollständigem Umsatz (Nachweis über H₂O-Titration) werden 40 mmol Rapi-Cure DVE-3 (CH₂=CH-O-CH₂-CH₂-O-CH₂-CH₂-O-CH₂-CH₂-O-CH=CH₂) als Reaktivverdünner zugegeben. Die resultierende Lösung kann nach Zusatz einer äquimolaren Menge (bzgl. SH-Gruppen) einer Thiolkomponente z. B. zur Beschichtung (mit anschließender Aushärtung = Thiol-En-Polyaddition) von beliebigen Substraten verwendet werden. Weiterhin wird nach Aufarbeitung und Lösungsmittelabzug ein flüssiges Harz erhalten (Lösungsmittelfreie Applikation somit möglich), das nach entsprechendem Zusatz einer Thiolkomponente und Härtung z. B. zur Formkörperherstellung verwendet werden kann.

25

Beispiel 10



- 40 In eine auf 80°C geheizte Vorlage von 68,5 g (0,3 mol) Glycerindimethacrylat werden ca. 53 g (0,8 mol) Cyclopentadien (durch Spaltung von Dicyclopentadien frisch hergestellt) zudestilliert. Die Umsetzung im Sinne einer Diels-Alder-Reaktion kann mittels IR-Spektroskopie verfolgt werden. Flüchtige Bestandteile (z. B. nicht-umgesetztes Cyclopentadien) werden nach vollständigem Umsatz des Methacrylates abgezogen, um das gewünschte, flüssige Produkt zu erhalten. Dies kann ohne Reinigung für weitere Umsetzungen verwendet werden.

- 45 IR-Daten:


- 50 $\nu(\text{OH}) = 3496 \text{ cm}^{-1}$ (breit)
 $\nu(\text{CH} \leftrightarrow \text{Olefin}) = 3062 \text{ cm}^{-1}$
 $\nu(\text{C}=\text{O} \leftrightarrow \text{Ester}) = 1730 \text{ cm}^{-1}$
 $\nu(\text{C}=\text{C}) = 1572 \text{ cm}^{-1}$
 $\delta(\text{C}=\text{C}) = 725 \text{ cm}^{-1}$.

55

60

65

Beispiel 11



Zur Vorlage von 28,8 g (80 mmol) der Dinorbornenverbindung aus Beispiel 10 werden unter trockener Atmosphäre in THF als Lösungsmittel und DBTL als Katalysator 19,8 g (80 mmol) 3-Isocyanatopropyltriethoxysilan zugetropft. Die Umsetzung kann über die Abnahme der Isocyanatbande im IR-Spektrum bei 2272 cm^{-1} und über die Entstehung und Zunahme der Urethandbande bei 1733 cm^{-1} verfolgt werden. Nach ca. 2-stündigem Rühren bei RT kann das gewünschte Produkt in Form der Lösung ohne Reinigung für weitere Umsetzungen verwendet bzw. nach Abzug des Lösungsmittels isoliert werden.

IR Daten:

$\nu(\text{NH} \leftrightarrow \text{Urethan}) = 3380\text{ cm}^{-1}$ (breit)
 $\nu(\text{C}=\text{O} \leftrightarrow \text{Urethan, Ester}) = \text{ca. } 1733\text{ cm}^{-1}$
 $\nu(\text{CH} \leftrightarrow \text{Olefin}) = 3062\text{ cm}^{-1}$
 $\nu(\text{C}=\text{C}) = 1572\text{ cm}^{-1}$
 $\delta(\text{C}=\text{C}) = 725\text{ cm}^{-1}$.

Beispiel 12

(Hydrolyse und Kondensation des Produktes von Beispiel 11)

Die Produktlösung aus Beispiel 11 (80 mmol) wird in 50 ml Essigester zur Hydrolyse und Kondensation der Ethoxgruppen mit 3,5 g Wasser (+ Kat.) versetzt und gerührt. Nach vollständigem Umsatz (Nachweis über H_2O -Titration) kann die nach Aufarbeitung klare Lösung nach Zusatz einer äquimolaren Menge (bzgl. SH-Gruppen) einer Thiolkomponente z. B. zur Beschichtung (mit anschließender Aushärtung = Thiol-En-Polyaddition) von beliebigen Substraten verwendet werden.

Beispiel 13

(Hydrolyse und Kondensation des Produktes von Beispiel 11 und Zusatz eines Reaktivlösungsmittels)

Das Produkt aus Beispiel 11 (80 mmol) wird in 50 ml Essigester zur Hydrolyse und Kondensation der Ethoxygruppen mit 3,5 g Wasser (+ Kat.) versetzt und gerührt. Nach vollständigem Umsatz (Nachweis über H_2O -Titration) werden 16 mmol 1,12-Dodecandiolmethacrylat als Reaktivverdünner zugegeben. Die resultierende Lösung kann nach Zusatz einer äquimolaren Menge (bzgl. SH-Gruppen) einer Thiolkomponente z. B. zur Beschichtung (mit anschließender Aushärtung = Thiol-En-Polyaddition) von beliebigen Substraten verwendet werden. Weiterhin wird nach Aufarbeitung und Lösungsmittelabzug ein flüssiges Harz erhalten (lösungsmittelfreie Applikation somit möglich), das nach entsprechendem Zusatz einer Thiolkomponente und Härtung z. B. zur Formkörperherstellung verwendet werden kann.

Beispiel 14

(Thiol-En-Polyaddition unter Verwendung des Harzes aus Beispiel 13 Herstellung von Prüfkörpern zur Bestimmung mechanischer Kenndaten)

In 5.64 g des Harzes als En-Komponente aus Beispiel 13 werden 6 mmol (äquimolares Verhältnis zwischen SH- und C=C-Gruppen) Pentaerythritoltetrakis-(3-mercaptopropionat) als Thiol-Komponente und 1% Irgacure 184 (UV-Initiator der Fa. Ciba Geigy) gelöst und in eine Stäbchenform (2 x 2 x 25 mm) gegeben. Die Doppelbindungen und SH-Gruppen reagieren im Rahmen einer UV-induzierten, radikalischen Polyaddition, womit das Harz gehärtet wird. Dazu wird mit einem UV-Punktstrahler der Fa. Höhle bestrahlt. Mittels 3-Punktbiegeversuch wird das E-Modul sowie die Bruchfestigkeit des resultierenden, transparenten Stäbchens bestimmt. Aufgrund der 2 Norbornengruppen pro Silaneinheit in der anorganischen Polymerstruktur, in Kombination mit den 4 SH-Gruppen der Thiolkomponente, resultiert eine sehr engmaschige Gesamtpolymerstruktur und damit ein vergleichsweise hohes E-Modul. E-Modul und damit die Flexibilität sind in weiten Bereichen über die Anzahl der OR-Gruppen und der Norbornengruppen im Silan und über die Anzahl der SH-Gruppen in der Thiolkomponente einstellbar.

E-Modul = 2000 MPa (± 100)


Festigkeit = 90 MPa (± 4).

Beispiel 15

(Hydrolyse und Kondensation des Produktes von Beispiel 11 und Zusatz der Di-Norbornenverbindung aus Beispiel 10 als Reaktivlösungsmittel)

Die Produktlösung aus Beispiel 11 (50 mmol) wird zusammen mit 10 mmol der Dinorbornenverbindung aus Beispiel 10 in 50 ml Essigester zur Hydrolyse und Kondensation der Ethoxygruppen gelöst, mit 3.5 g Wasser (+ Kat.) versetzt und bei RT gerührt. Nach vollständigem Umsatz (Nachweis über H₂O-Titration) und Aufarbeitung kann die resultierende klare Lösung nach Zusatz einer äquimolaren Menge (bzgl. SH-Gruppen) einer Thiolkomponente z. B. zur Beschichtung (mit anschließender Aushärtung = Thiol-En-Polyaddition) von beliebigen Substraten verwendet werden. Weiterhin wird nach Lösungsmittelabzug ein flüssiges Harz erhalten (Lösungsmittelfreie Applikation somit möglich), das nach entsprechendem Zusatz einer Thiolkomponente und Härtung z. B. zur Formkörperherstellung verwendet werden kann.

Beispiel 16




In eine Vorlage von 59.3 g (0.2 mol) Trimethylolpropantriacrylat werden ca. 42.3 g (0.64 mol) Cyclopentadien (durch Spaltung von Dicyclopentadien frisch hergestellt) zudestilliert. Die Umsetzung im Sinne einer Diels-Alder-Reaktion kann mittels IR-Spektroskopie verfolgt werden. Flüchtige Bestandteile (z. B. nicht-umgesetztes Cyclopentadien) werden nach vollständigem Umsatz des Acrylates abgezogen, um das gewünschte flüssige Produkt zu erhalten. Dies kann ohne Reinigung für weitere Umsetzungen verwendet werden.

IR-Daten:

$\nu(\text{CH} \leftrightarrow \text{Olefin}) = 3061 \text{ cm}^{-1}$
 $\nu(\text{C}=\text{O} \leftrightarrow \text{Ester}) = 1736 \text{ cm}^{-1}$
 $\nu(\text{C}=\text{C}) = 1570 \text{ cm}^{-1}$
 $\delta(\text{C}=\text{C}) = 712 \text{ cm}^{-1}$.

Beispiel 17



Zur Vorlage von 24.1 g (50 mmol) Tri-Norbornenverbindung aus Beispiel 16 in 50 ml Essigester werden 9.0 g (50 mmol) Mercaptopropylmethyldimethoxysilan unter Schutzgasatmosphäre zugetropft. Nach Beendigung der Reaktion (Thioladdition) kann das gewünschte Produkt durch Abziehen des Lösungsmittels isoliert und so oder in Form der Lösung direkt für weitere Umsetzungen verwendet werden.

IR-Daten:

$\nu(\text{CH} \leftrightarrow \text{Olefin}) = 3061 \text{ cm}^{-1}$
 $\nu(\text{CH} \leftrightarrow \text{Methoxy}) = 2835 \text{ cm}^{-1}$
 $\nu(\text{C=O} \leftrightarrow \text{Ester}) = 1737 \text{ cm}^{-1}$
 $\nu(\text{C=C}) = 1570 \text{ cm}^{-1}$
 $\delta(\text{C=C}) = 712 \text{ cm}^{-1}$

Beispiel 18

(Hydrolyse/Kondensation des Produktes von Beispiel 17)

Die Produktlösung aus Beispiel 17 (50 mmol) wird zur Hydrolyse und Kondensation der Methoxygruppen mit 1.4 g Wasser (+ Kat.) versetzt und gerührt. Nach vollständigem Umsatz (Nachweis über H_2O -Titration) kann die nach Aufarbeitung klare Lösung nach Zusatz einer äquimolaren Menge (bzgl. SH-Gruppen) einer Thiolkomponente z. B. zur Beschichtung (mit anschließender Aushärtung = Thiol-En-Polyaddition) von beliebigen Substraten verwendet werden. Weiterhin wird nach Lösungsmittelabzug ein flüssiges Harz erhalten (lösungsmittelfreie Applikation somit möglich), das nach entsprechenden Zusatz einer Thiolkomponenten und Härtung z. B. zur Formkörperherstellung verwendet werden kann.

Beispiel 19


(Hydrolyse/Kondensation des Produktes von Beispiel 17 und Zusatz eines Reaktivlösungsmittel)

Die Produktlösung aus Beispiel 18 (50 mmol) wird mit 10 mmol 1.1 2-Dodecandiol dimethacrylat versetzt, so daß die resultierende, klare Lösung nach Zusatz einer äquimolaren Menge (bzgl. SH-Gruppen) einer Thiolkomponente z. B. zur Beschichtung (mit anschließender Aushärtung = Thiol-En-Polyaddition) von beliebigen Substraten verwendet werden kann. Weiterhin wird nach Lösungsmittelabzug ein flüssiges Harz erhalten (lösungsmittel-





telfreie Applikation somit möglich), das nach entsprechendem Zusatz einer Thiolkomponente und Härtung z. B. zur Formkörperherstellung verwendet werden kann.

Patentansprüche

1. Hydrolysierbare und polyaddierbare bzw. polymerisierbare Silane der allgemeinen Formel I,



in der die Reste und Indices gleich oder verschieden sind und folgende Bedeutung haben, wobei folgende Silane ausgenommen sind:



R = Wasserstoff, R²–R¹–R⁴–SiX_xR³_{3–x}, Carboxyl-, Alkyl, Alkenyl, Aryl, Alkylaryl oder Arylalkyl mit jeweils 1 bis 15 Kohlenstoffatomen, wobei diese Reste Sauerstoff- oder Schwefelatome, Ester-, Carbonyl-, Amid- oder Aminogruppen enthalten können;

R¹ = Alkylen, Arylen, Arylenalkylen oder Arylenalkylen mit jeweils 0 bis 15 Kohlenstoffatomen, wobei diese Reste Sauerstoff- oder Schwefelatome, Ester-, Carbonyl-, Amid- oder Aminogruppen enthalten können;

R² = Alkylen, Arylen, Arylenalkylen oder Arylenalkylen mit jeweils 0 bis 15 Kohlenstoffatomen, wobei diese Reste Sauerstoff- oder Schwefelatome, Ester-, Carbonyl-, Amid- oder Aminogruppen enthalten können;

R³ = Alkyl, Alkenyl, Aryl, Alkylaryl oder Arylalkyl mit jeweils 1 bis 15 Kohlenstoffatomen, wobei diese Reste Sauerstoff- oder Schwefelatome, Ester-, Carbonyl-, Amid- oder Aminogruppen enthalten können;

R⁴ = –(CHR⁶–CHR⁶)_n–, mit n = 0 oder 1, –CHR⁶–CHR⁶–S–R⁵–, –CO–S–R⁵–, –CHR⁶–CHR⁶–NR⁶–R⁵–, –Y–CS–NH–R⁵–, –S–R⁵–Y–CO–NH–R⁵–, –CO–O–R⁵–, –Y–CO–C₂H₄(COOH)–R⁵–, –Y–CO–C₂H₄(OH)–R⁵– oder –CO–NR⁶–R⁵–;

R⁵ = Alkylen, Arylen, Arylenalkylen oder Arylenalkylen mit jeweils 1 bis 15 Kohlenstoffatomen, wobei diese Reste Sauerstoff- oder Schwefelatome, Ester-, Carbonyl-, Amid- oder Aminogruppen enthalten können;

R⁶ = Wasserstoff, Alkyl oder Aryl mit 1 bis 10 Kohlenstoffatomen;

R⁹ = Wasserstoff, Alkyl, Alkenyl, Aryl, Alkylaryl oder Arylalkyl mit jeweils 1 bis 15 Kohlenstoffatomen, wobei diese Reste Sauerstoff- oder Schwefelatome, Ester-, Carbonyl-, Amid- oder Aminogruppen enthalten können;

R' = Wasserstoff, Methyl oder Ethyl;

R'' = Wasserstoff, Methyl oder Ethyl;

R* = organischer Rest mit 1 bis 6 Kohlenstoff-Atomen;

R° = Alkyl oder Acyl mit 1 bis 6 Kohlenstoff-Atomen;

X = Wasserstoff, Halogen, Hydroxy, Alkoxy, Acyloxy, Alkylcarbonyl, Alkoxy-carbonyl oder NR''₂,

mit R'' = Wasserstoff, Alkyl oder Aryl;

Y = –O–, –S– oder –NR⁶–;

Z = –O– oder –(CHR⁶)_m–, mit m = 1 oder 2;

a = 1, 2 oder 3, mit b = 1 für a = 2 oder 3;


b = 1, 2 oder 3, mit a = 1 für b = 2 oder 3;

c = 1 bis 6;


x = 1, 2 oder 3;

a + x = 2, 3 oder 4.


2. Silane nach Anspruch 1 und der allgemeinen Formel II, dadurch gekennzeichnet, daß der Index a in der allgemeinen Formel I gleich 1 ist und die Reste und Indices wie in Anspruch 1 definiert sind.




3. Silane nach Anspruch 1 und der allgemeinen Formel III, dadurch gekennzeichnet, daß der Index b in der allgemeinen Formel I gleich 1 ist und die Reste und Indices wie in Anspruch 1 definiert sind.




4. Silane nach Anspruch 1 und der allgemeinen Formel IV, dadurch gekennzeichnet, daß die Indices a und b in der allgemeinen Formel I gleich 1 sind und die Reste und Indices wie in Anspruch 1 definiert sind.




5. Silane nach Anspruch 1 und der allgemeinen Formel V, dadurch gekennzeichnet, daß die Indices a und c in der allgemeinen Formel I gleich 1 sind und die Reste und Indices wie in Anspruch 1 definiert sind.



6. Silane nach Anspruch 1 und der allgemeinen Formel VI, dadurch gekennzeichnet, daß die Indices b und c in der allgemeinen Formel I gleich 1 sind und die Reste und Indices wie in Anspruch 1 definiert sind.




7. Silane nach Anspruch 1 und der allgemeinen Formel VII, dadurch gekennzeichnet, daß die Indices a, b und c in der allgemeinen Formel I gleich 1 sind, wobei die Reste und Indices wie in Anspruch 1 definiert sind.



(VII)

8. Verwendung der Silane nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 7 zur Herstellung von organisch modifizierten Kieselsäurepolykondensaten oder von organisch modifizierten Kieselsäureheteropolykondensaten durch hydrolytische Kondensation einer oder mehrerer hydrolytisch kondensierbarer Verbindungen des Siliciums und gegebenenfalls anderer Elemente aus der Gruppe B, Al, P, Sn, Pb, der Übergangsmetalle, der Lanthaniden und der Actiniden, und/oder von den oben genannten Verbindungen abgeleiteten Vorkondensaten, gegebenenfalls in Anwesenheit eines Katalysators und/oder eines Lösungsmittels, durch Einwirkung von Wasser oder von Feuchtigkeit, dadurch gekennzeichnet, daß 5 bis 100 Mol-%, auf der Basis monomerer Verbindungen, der hydrolytisch kondensierbaren Verbindungen aus Silanen der allgemeinen Formel (I) ausgewählt werden, in der die Reste und Indices wie in Anspruch 1 definiert sind.



(I)

9. Verwendung nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daß man als weitere hydrolytisch kondensierbare Verbindungen polyaddierbare und/oder radikalisch und/oder ionisch und/oder kovalent-nucleophil polymerisierbare Verbindungen einsetzt, gegebenenfalls in vorkondensierter Form.

10. Verwendung nach Anspruch 8 oder 9, dadurch gekennzeichnet, daß man als weitere hydrolytisch kondensierbare Verbindungen des Siliciums eine oder mehrere Verbindungen der allgemeinen Formel (VIII) einsetzt, gegebenenfalls in vorkondensierter Form,
 $R_a(Z'R'')_bSiX_{4-(a+b)}$ (VIII)

in der die Reste und Indices folgende Bedeutung haben:

R = Alkyl, Alkenyl, Aryl, Alkylaryl oder Arylalkyl,

R'' = Alkylen oder Alkenylen, wobei diese Reste durch Sauerstoff- oder Schwefelatome oder durch Aminogruppen unterbrochen sein können,

X = Wasserstoff, Halogen, Hydroxy, Alkoxy, Acyloxy, Alkylcarbonyl, Alkoxycarbonyl oder NR'_2,


mit R' = Wasserstoff, Alkyl oder Aryl,

Z' = Halogen oder eine gegebenenfalls substituierte Amino-, Amid-, Aldehyd-, Alkylcarbonyl-, Carboxy-, Mercapto-, Cyano-, Alkoxy-, Alkoxycarbonyl-, Sulfonsäure-, Phosphorsäure-, Acryloxy-, Methacryloxy-, Epoxy- oder Vinylgruppe,

a = 0, 1, 2, oder 3,

b = 0, 1, 2, oder 3, mit a + b = 1, 2 oder 3.

11. Verwendung nach einem oder mehreren der Ansprüche 8 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daß man als weitere hydrolytisch kondensierbare Verbindungen des Siliciums eine oder mehrere Verbindungen der allgemeinen Formel (IX) einsetzt, gegebenenfalls in vorkondensierter Form,



in der die Reste und Indices folgende Bedeutung haben:

A = O, S, PR', POR', NHC(O)O oder NHC(O)NR', mit R' = Wasserstoff, Alkyl oder Aryl,

B = geradkettiger oder verzweigter organischer Rest, der sich von einer Verbindung B' mit mindestens einer (für l = 1 und A = NHC(O)O oder NHC(O)NR') bzw. mindestens zwei C=C-Doppelbindungen und 5

bis 50 Kohlenstoffatomen ableitet,

mit R' Wasserstoff, Alkyl oder Aryl,

R = Alkyl, Alkenyl, Aryl, Alkylaryl oder Arylalkyl,

R^2 = Alkylen, Arylen oder Alkylenarylen,

X = Wasserstoff, Halogen, Hydroxy, Alkoxy, Acyloxy, Alkylcarbonyl, Alkoxycarbonyl oder NR'_2,

mit R' = Wasserstoff, Alkyl oder Aryl,

n = 1, 2 oder 3,

k = 0, 1 oder 2,

l = 0 oder 1,

x = eine ganze Zahl, deren Maximalwert der Anzahl von Doppelbindungen in der Verbindung B' minus 1 entspricht, bzw. gleich der Anzahl von Doppelbindungen in der Verbindung B' ist, wenn $l = 1$ und A für NHC(O)O oder $\text{NHC(O)NR}'$ steht.

12. Verwendung nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, daß man eine Verbindung der allgemeinen Formel (IX) einsetzt, in der sich der Rest B von einer substituierten oder unsubstituierten Verbindung B' mit zwei oder mehreren Acrylat- und/oder Methacrylatgruppen ableitet.


13. Verwendung nach einem oder mehreren der Ansprüche 8 bis 11, dadurch gekennzeichnet, daß man als weitere hydrolytisch kondensierbare Komponente eine oder mehrere, im Reaktionsmedium lösliche Aluminium-, Titan- oder Zirkoniumverbindungen, gegebenenfalls in vorkondensierter Form, der Formel



einsetzt in der M Titan oder Zirkonium bedeutet, die Reste R, R° und X gleich oder verschieden sind, R° Halogen, Hydroxy, Alkoxy oder Acyloxy darstellt, y eine ganze Zahl von 1 bis 4 ist, insbesondere 2 bis 4, z für 0, 1, 2 oder 3 steht, vorzugsweise für 0, 1 oder 2, und X und R wie im Falle der allgemeinen Formel (I) definiert sind.

14. Verwendung nach einem oder mehreren der Ansprüche 8 bis 13, dadurch gekennzeichnet, daß man dem Polykondensat gegebenenfalls eine oder mehrere radikalisch und/oder ionisch und/oder kovalent-nucleophil polymerisierbare Komponenten und/oder polyaddierbare Komponenten zusetzt, und daß man das Polykondensat durch Polymerisation oder Polyaddition härtet.


15. Verwendung der Silane nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 7 zur Herstellung von makromolekularen Massen durch ringöffnende Polymerisation einer oder mehrerer $\text{C}=\text{C}$ -Doppelbindungen aufweisender, cyclischer Verbindungen und/oder durch Polyaddition von Thiolen an eine oder mehrere $\text{C}=\text{C}$ -Doppelbindungen aufweisende, cyclische Verbindungen, und gegebenenfalls durch radikalische und/oder ionische und/oder kovalent-nucleophile Polymerisation weiterer radikalisch und/oder ionisch und/oder kovalent-nucleophil polymerisierbarer Verbindungen, und/oder von den oben genannten Verbindungen abgeleiteten Oligomeren, gegebenenfalls durch Einwirken von Wärme und/oder elektromagnetischer Strahlung und/oder redox-induziert, und gegebenenfalls in Anwesenheit eines oder mehrerer Initiatoren und/oder eines Lösungsmittels, dadurch gekennzeichnet, daß 5 bis 100 Molprozent der cyclischen, $\text{C}=\text{C}$ -Doppelbindungen aufweisenden Verbindungen, auf der Basis monomerer Verbindungen, aus Silanen der Formel (I) ausgewählt werden,



in der die Reste und Indices wie in Anspruch 1 definiert sind.

16. Verwendung nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, daß man als kationisch polymerisierbare Verbindungen einen oder mehrere Spiroorthoester, Spiroorthocarbonate, bicyclische Spiroorthoester, Methacryloyl-Spiroorthoester, Mono- oder Oligoepoxide einsetzt.


17. Verwendung nach Anspruch 15 oder 16, dadurch gekennzeichnet, daß man als radikalisch polymerisierbare Verbindungen eine oder mehrere Verbindungen der allgemeinen Formel IX einsetzt,



in der die Reste und Indices wie in Anspruch 11 definiert sind.

18. Verwendung nach einem oder mehreren der Ansprüche 15 bis 17, dadurch gekennzeichnet, daß man das Polymerisat bzw. das Produkt der Polyaddition, gegebenenfalls in Anwesenheit weiterer, hydrolytisch kondensierbarer Verbindungen des Siliciums und gegebenenfalls anderer Elemente aus der Gruppe B, Al, P, Sn, Pb, der Übergangsmetalle, der Lanthaniden und der Actiniden, und/oder von den oben genannten Verbindungen abgeleiteten Vorkondensaten, durch Einwirken von Wasser oder Feuchtigkeit, gegebenenfalls in Anwesenheit eines Katalysators und/oder eines Lösungsmittels, hydrolytisch kondensiert.

19. Verwendung nach Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet, daß man als weitere kondensierbare Verbindungen des Siliciums eine oder mehrere Verbindungen der allgemeinen Formel (VIII), gegebenenfalls in vorkondensierter Form, einsetzt,




in der die Reste und Indices wie in Anspruch 10 definiert sind.


20. Verwendung der Silane nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 7 zur Herstellung von Bulkmaterialien, Kompositen, Klebstoffen, Verguß- und Dichtungsmassen, Beschichtungsmaterialien, Schleifmitteln, Beschichtungen, Haftvermittlern, Füllstoffen, Fasern, Folien, Contact(Linsen) und Bindemitteln für Partikel.

21. Verfahren zur Herstellung von Silanen nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 7, dadurch


gekennzeichnet, daß man 1 bis b Mole eines Silans der Formel $(\text{HY}-\text{R}^5-)_a\text{SiXR}^3_{4-a-x}$ oder $\text{H}_a\text{SiXR}^3_{4-a-x}$ mit a Molen einer Verbindung der Formel XI oder XII umsetzt, wobei R^7 OH, OR, Cl oder H darstellt, und die übrigen Reste und Indices wie in Anspruch 1 definiert sind.



22. Verfahren zur Herstellung von Silanen nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß man 1 bis b Mole eines Silans der Formel $(\text{R}^8-\text{R}^5-)_a\text{SiXR}^3_{4-a-x}$ mit a Molen einer Verbindung der allgemeinen Formel XIII umsetzt, wobei R^8 eine Thioisocyanat-, Isocyanat-, Epoxid- oder eine cyclische Anhydridgruppe darstellt und die übrigen Reste und Indices wie in Anspruch 1 definiert sind.



23. Verfahren zur Herstellung von Silanen nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß man ein Silan der allgemeinen Formel $(\text{HY}-\text{R}^5-)_a\text{SiXR}^3_{4-a-x}$ mit einer Verbindung der allgemeinen Formel XIV umsetzt, wobei die Reste und Indices wie in Anspruch 1 definiert sind.



24. Verfahren zur Herstellung von Silanen nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß man ein Furan-, Cyclopentadien- oder Cyclohexadien-Derivat einer Diels-Alder-Reaktion mit einem Silan der allgemeinen Formel $[(\text{H}_2\text{C}-\text{CH}-)_c\text{R}^1]_a\text{SiX}_x\text{R}_4-a-x$ unterzieht, wobei die Reste und Indices wie in Anspruch 1 definiert sind.